



Superfarba Classic

2018

Knauf Superfarba Classic

აკრილის საღებავი კედლების და ჭერებისთვის

აღწერა. გამოყენების სფერო.

სწრაფად შრობადი, აკრილის საღებავი შიდა სამუშაოებისთვის, ნორმალური ტენიანობის მქონე ფართებისთვის.

გამოყენების სფერო. განკუთვნილია ახალი და ადრე შეკეთებული კედლებისა და ჭერების დეკორატიულ-დამცავი შეღებვისათვის საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში, ფართების შიგნით. ზედაპირები: ცემენტის, ცემენტ-კირის, თაბაშირის ბათქაშები; თაბაშირმუყაოს და თაბაშირის ფილები; დაგრუნტული მერქან-ბურბუშელოვანი ფილები და მერქან-ბოჭკოვანი ფილები და სხვ.

ტექნიკური მახასიათებლები

- ბზინვარების ხარისხი: გლუვი
- დატანა: ლილვაკი, ფუნჯი, ჰაეროვანი და უჰაერო დაფრქვევა
- წინასწარი ხარჯი:
გლუვი ზედაპირი – 75 მლ/მ²
მქისე საფუძველი – 250 მლ/მ²
- ერთი ფენის გაშრობა: (t 20°C და ტენიანობა 60%) – 2-4 საათი.
- სრული გაშრობა – 12 საათი
- მდგრადობა ტენიანი გაცვეთისადმი – 4 კლასი DIN EN 13300 მიხედვით.
- გაუმჭირვალობა – 3 კლასი DIN EN 13300 მიხედვით
- ორთქლშელწევადობა თანახმად EN ISO 7783-2-0.013 ო
- ბაზა - A (თეთრი)

უპირატესობები

- სწრაფად შრობადი
- ჰიპოალერგიული
- სუნის გარეშე
- ორთქლ- და ჰაერშელწევადი
- მაღალი გაუმჭირვალობა
- კედლებისა და ჭერებისთვის
- მარტივი დატანა
- ეკოლოგიურად უსაფრთხო

ზედაპირის მომზადება

საფუძველი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, მტვერის, ცხიმოვანი ლაქების და ობის გარეშე. დაუშვებელია საღებავის დატანა გაყინულ საფუძველზე. ახალი ცემენტის და ცემენტ-კირის ბათქაშებზე საღებავის დატანა შესაძლებელია სულ მცირე მობათქაშებიდან 4 კვირის შემდეგ, თაბაშირის ბათქაშებზე - სულ მცირე 2 კვირის შემდეგ, თაბაშირმუყაოს ზედაპირებზე და თაბაშირის ფილებზე - საფითხნის გაშრობის, გაპრიალების და მტვერის მოცილების შემდეგ. თაბაშირის საფუძველზე არსებული უსწორობები და ბზარები უნდა გასწორდეს მზა საფითხნი პასტებით Knauf Super Finish, Knauf Uniglett Pasta ან მშრალი საფითხნებით Knauf HP Finish, Knauf Fugenfuller ან Knauf Finish Q4. ცემენტის საფუძველებზე გამოიყენება საფითხნი Knauf Fassadenspachtel. ჰიგროსკოპიულ, ფხვიერ და მცარცავ (ხელის გასმის შემდეგ ხელებზე რჩება მტვერის კვალი) საფუძველებზე რეკომენდირებულია შეღებვამდე დატანილ იქნას გრუნტი Knauf Basisgr-und ან Knauf Tiefengrund.

რეკომენდაციები

გამოყენებამდე ხდება საღებავის Knauf Superfabra Classic საგულდაგულოდ მორევა და შემდეგ დატანა ლილვაკით, ფუნჯით ან საფრქვევით 2 ფენად, 2-4 საათის ინტერვალით (ფართში არსებული ტემპერატურის და ტენიანობის მიხედვით). ახალი შემწოვი საფუძველების პირველი შეღებისათვის დასაშვებია საღებავის გაზავება 10 %-ით გრუნტით Knauf Basisgrund. წინასწარ დაგრუნტული ზედაპირების შეღებვა ხდება გაუზავებელი საღებავით. უჰაერი დაფრქვევისას: დაფრქვევის კუთხე - 50°; ფრქვევანა 0.021-0.026"; წნევა 150-180 ბარი. ხილული ზედეების თავიდან აცილების მიზნით საღებავის დატანა ხდება ტექნიკით „სველით სველზე“, ერთ მიდგომით. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ინსტრუმენტები უნდა გაირეცხოს წყლით.

ინსტრუმენტები: მცირებრუნვიანი მიქსერი, ფუნჯი, ლილვაკი, საღებავ-პულტი.

დამატებითი მითითებები

- საფუძვლის და გარემოს ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C
- მოერიდეთ მტვერის წარმოქმნას ფართებში, სადაც გამოიყენება საღებავი, რათა თავიდან აცილებულ იქნას მტვერის დადება ზედაპირებზე.
- არ შეუერთო საღებავი Knauf Superfarba Classic სხვა მასალებთან, რათა თავიდან აცილებულ იქნას მასალის თვისებების შეცვლის რისკი.
- უჰაერო დაფრქვევის მეთოდით დატანისას საღებავი კარგად მოურიეთ და გაატარეთ საცერში.

ყურადღება!

ეს ტექნიკური ფურცელი განსაზღვრავს მასალის გამოყენების ზღვარს და სამუშაოების შესრულების რეკომენდირებულ მეთოდს, რაც არ ცვლის შემსრულებლის პროფესიულ მომზადებას. მითითებული რეკომენდაციების გარდა, მოსაპირკეთებელი სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმების და შრომის უსაფრთხოების ტექნიკის წესების შესაბამისად. მწარმოებელი იძლევა ნაკეთობის ხარისხის გარანტიას, რაც არ მოქმედებს მისი გამოყენების მეთოდზე და პირობებზე.

უსაფრთხოების ზომები

მასალის თვალეში მოხვედრისას დაიბანეთ თვალები ჭარბი რაოდენობის წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. მასალა შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე.

შეფუთვა და შენახვა

საღებავის Knauf Fasadfarba Premium დაფასება ხდება 5 და 10 ლიტრიან სათლებში.

გაუხსნელ და დაუზიანებელ შეფუთვაში შენახვის დასაშვები ვადა შეადგენს 24 თვეს წარმოების დღიდან. ინახება მშრალ ადგილზე ტემპერატურით არანაკლებ 5°C. მოარიდეთ პირდაპირი მზის სხივების და მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებას, არ დაუშვათ გაყინვა.

☎ ტელ.: +995 32 224 25 02/03

🌐 www.knauf.ge

✉ info@knauf.ge

კნაუფ გიპს თბილისი

თბილისი 0182, ქიზიყის ქ. 17

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ტექნიკური ცვლილებები. მოცემული მომენტისთვის ძალაშია ფაქტური გამოცემა. ჩვენი გარანტია ეხება მხოლოდ ჩვენი მასალების ხარისხს. გაზავების და ხარჯის მონაცემები მიეკუთვნება ექსპერიმენტულ კატეგორიას და ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს პირობების ცვლილების შემთხვევაში. ყველა უფლება დაცულია. შეცვლა, თავიდან გამოცემა, და ასევე ფოტომექანიკური ან ელექტრონული კლავნარმოება, მათ შორის შემოკლებული სახით, საჭიროებს ფირმა Knauf Gips SRL-ს (ქ. ბელცი, შტეფან ჩელ მარეს ქუჩა 178) ნებართვას.

კნაუფის სისტემების კონსტრუქციული, სტრატეგიული და სამშენებლო - ფიზიკური თვისებების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ კნაუფის ფირმის მასალების გამოყენებისას ფირმა კნაუფის მიერ რეკომენდირებული პროდუქციით.