



Afwerking

04/2016

A9 - Plafondafwerking

MATERIALEN

Knauf Plafondafwerking is een elastische verf op basis van speciale acrylharsen om barsten en scheuren te verbergen.

OPSLAG

Knauf Plafondafwerking moet op een droge, koele en vorstvrije plaats weg van direct zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor binnen
- Verbergt barsten en scheuren tot 0,3 mm in één laag
- Hoge elasticiteit en hoog dekkend vermogen
- Camoufleert kleine gebreken in de ondergrond
- Water- en vuilbestendig
- Droogt snel
- Gladde afwerking
- Geurloos

TOEPASSINGSGEBIED

Knauf Plafondafwerking is bijzonder geschikt voor het vullen en verbergen van haarscheurtjes en andere stabiele barstjes in muren en plafonds. Is ook geschikt voor de reparatie van gebarsten voegen tussen gipsplaten, vezelgipsplaten, cementplaten ... De elasticiteit van het product verhindert dat de barsten opnieuw verschijnen. Kleurstoffen op waterbasis zijn toegestaan.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, droog en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, weinig hechtende oude verf ...). Repareer de beschadigde zones of de gaten met behulp van geschikte producten. Het is raadzaam om de absorberende ondergronden eerst te behandelen met **Knauf Diepgrond**.

VERWERKING

Gebruik een rol of een borstel met korte haren en breng het product in twee gekruiste lagen aan. Het product kan worden verdund met max. 5 tot 10 % water. Verf aanbrengen is mogelijk na een minimale droogtijd van 24 uur bij 20 °C. Reinig het gereedschap en de recipiënten na gebruik onmiddellijk met helder water.

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C bedraagt.

Mag niet worden aangebracht op oppervlakken die permanent worden blootgesteld aan vocht. Mag niet worden aangebracht met rollen met lange haren of in schuimrubber.

Behoed het product voor vorst en warmte.

VERPAKKING

Emmer van 4 l.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5-35 °C
Dichtheid	1,5 ± 0,05 g/cm ³
Verbruik per laag	ong. 5 m ² /l
Korrelgrootteverdeling	< 100 µm
Drogings	ong. 2-3 uur bij 20 °C
Kleur	wit

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Lees het etiket vóór gebruik
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Plafondafwerking_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.