



Plamuur

04/2016

A1 - Afwerkplamuur

MATERIALEN

Knauf Afwerkplamuur is een gebruiksklare pasta voor de afwerking in een dunne laag van binnenoppervlakken vóór het beschilderen ervan.

Bindmiddel: Oplosbare polymeren in waterfase.

OPSLAG

Knauf Afwerkplamuur moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Classificatie: AFNOR NFT 36 005 familie klasse 2: Binnencoating van verf in waterfase
- Geschikt voor binnen
- Uitstekende hechting op ondergronden als pleister, beton, cement, coatings, hout, ... Vermindert het absorptievermogen van de ondergrond en beperkt het verfverbruik
- Eenvoudige verwerking, wordt gemakkelijk verspreid
- Gemakkelijk te schuren

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Afwerkplamuur is geschikt voor het vlak maken en afwerken van binnenoppervlakken. Kan worden aangebracht op absorberende oppervlakken zoals pleisterwerk, gipsplaten, cement, ... Geeft een zeer glad oppervlak, ideaal om een verf op aan te brengen. Is ook geschikt voor de reparatie van kleine onregelmatigheden van max. 2 mm dik in de ondergrond (scheuren, krassen, gaten, ...). Kan ook worden gebruikt om poriën en gaten in hout op te vullen. **Knauf Afwerkplamuur** is niet geschikt voor ondergronden die voortdurend bevochtigd worden (badkamer, douche, ...).

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK

De ondergrond moet schoon, stabiel, absorberend en vrij zijn van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (vet, was, ...).

Verwijder van tevoren ook alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Afwerkplamuur**. Bescherm, in voorkomend geval, metalen oppervlakken met een roestwerende primer en laat drogen vooraleer Knauf Afwerkplamuur aan te brengen.

Als de ondergrond licht poederachtig of erg absorberend is, wordt aangeraden om die van tevoren te behandelen met behulp van de primer **Knauf Diepgrond**.

VERWERKING

De pasta wordt aangebracht met behulp van een pleisterspaan of een rvs spatel met een dikte van max. 2 mm per laag.

Wacht tot het oppervlak droog is alvorens het op te schuren en te bedekken met een verf, ong. 24u/mm dikte. **Knauf Afwerkplamuur** kan door elk type verf worden overschilderd.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of omgevingstemperatuur minder dan 5°C of meer dan 35°C bedraagt.

VERPAKKING

Tube van 330 g.
Emmer van 1 kg en 5 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Verbruik	ong. 1,75 kg/m ² /mm dikte
Max. laagdikte	2 mm
Dichtheid	ong. 1,75 g/cm ³
Korrelgrootteverdeling	<100 µ (zeer fijn)
Droogtijd	ong. 24u/mm dik
Kleur	wit

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden
- In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Afwerkplamuur_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.