



Schnellzement/ Reparationsmörtel

Hurtigcement.

Til forankrings- og
reparationsarbejder.

Side: 1/2

11/2018

Produktdata

Egenskab

Farve	Grå
Indhold	Pulver
Flammepunkt	Ubrændbar
Emballagestr.	5 kg pose
Blandingsforhold	ca. 3 dele Reparationsmörtel til 1 del vand
Bearbejdningstid	ca. 5 minutter
Temperaturbestandig (hærdet)	-20°C - + 80°C
Tørretid	Binder efter 5 - 30 minutter (afhængigt af temperatur og luftfugtighed)
Opbevaring	Skal beskyttes mod frost, højere temperaturer og direkte sollys. Kan opbevares mindst 12 måneder ved rumtemperatur.
Underlag	Underlaget skal være fast og bæredygtigt. Løse dele, snavs, støv o.lign. skal fjernes. Reparationsstedet skal fugtes med vand inden arbejdet påbegyndes.
Mærkning - Kodenummer	00 - 4 (1993)

Reparationsmörtel

Til ind- og udvendige forankrings- og reparationsarbejder.

Er efter blanding med vand en brugsfærdig, hurtighærdende cementmörtel til forankring af murkroge, ophængningskonsoller m.v.

Anvendelse

Til indstøbningsarbejder og reparationer af beton, cementpuds, murværk og lignende. Til lukning af mindre huller mod vandindtrængning.

- Meget hurtigtørrende
- God til reparation, forankring og befæstning
- Kan anvendes både inde og ude
- Kan også anvendes i vådzone

Produktegenskaber

- Klar til brug efter oprøring i vand
- Smidig, let og fleksibel bearbejdning
- Tørre i løbet af 5 - 30 min.
- Frost- og vejrbestandig



Schnellzement/ Reparationsmörtel

Hurtigciment.

Til forankrings- og
reparationsarbejder.

Side: 2/2

11/2018

BRUGSANVISNING

Underlag/forbehandling:

Underlaget skal være fast og bæredygtigt. Løse dele, snavs, støv o.lign. skal fjernes.

Reparationsstedet skal fugtes med vand inden arbejdet påbegyndes.

Blanding:

Pulveret strøs i rent vand, ca. 3 dele pulver til en del vand, og blandes til en ensartet konsistens. Den oprørte masse kan forarbejdes i ca. 5 minutter.

Bearbejdning:

Reparationsmørtlen påføres med spartel, murske eller lignende. Efter ca. 30 minutter kan reparationsstedet belastes.

Den endelige styrke opnås efter 24 timer. Mindre, sivende vandindtrængningsproblemer kan løses permanent. Indtrængningsstedet tildannes i svalehaleform.

Reparationsmørtlen trykkes ind og fastholdes til den er stiv (ca. 4 minutter).

Vigtige tips:

1. Kan anvendes ved temperaturer på mellem +5°C - +30°C.
2. Brug arbejdshandsker. Undgå at få produktet i øjnene.
3. Ved fastgørelse af aluminium og kobber skal anvendes beskyttelsesmaling, så mørtlen ikke kommer i direkte kontakt hermed.
4. Ved lave temperaturer bliver hærdetiden forlænget.
5. Arbejdsredskaber rengøres straks efter brug med vand.
6. I ophærdet tilstand kan produktet tåle temperaturer på -20°C - +80°C.
7. Ved tør opbevaring er lagertiden ca. 1 år.

Mærkning:

Ætsende - indeholder Portlandcement R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne, Irriterer huden
R41: Risiko for alvorlig øjenskade

Garanti

Vor garanti omfatter kun materialernes beskaffenhed. Anvisninger vedrørende udførelse og forbrug er erfaringsværdier, der ikke uden videre kan overføres til afvigende forhold. I disse tilfælde anbefales det at udføre forsøg.