





AMF THERMATEX® Fresko

- AMF THERMATEX® Fresko é uma placa de fibra mineral para uso em forros modulares, com a superfície marcada por fissuras, e é indicada para áreas que requerem boa absorção de som.
- Boa absorção sonora α_w 0,60 (H)
- Ideal para lojas, escritórios, salas de reuniões, salas de aula e áreas de produção



Detalhes de borda Consulte-nos sobre outros tipos de bordas	 Board 	Tegular 24 														
Espessura (mm)	 15	15														
Dimensões (mm) Consulte-nos sobre outros formatos	 625 x 625 625 x 1250	625 x 625														
Sistema	 Aparente, desmontável - Sistema C															
Peso	 3,6 - 3,8 kg / m²															
Cor	 Branco															
Absorção sonora	 EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60\ (H)}$ conforme EN ISO 11654 - Classe C<table><tr><td>Frequência f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.80</td><td>0.75</td></tr></table>NRC = 0.60 conforme ASTM C 423		Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75										
Atenuação sonora	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32\ dB}$ conforme EN ISO 717-1 CAC = 32 dB conforme ASTM E 413-10															
Isolamento acústico	 EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21\ dB}$ conforme EN ISO 717-1															
Reação ao fogo	 Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1 Classe A conforme NBR 9442:1986 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ															
Reflexão luminosa	 83%															
Condutividade térmica	 $\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ conforme EN 12667															
Permeabilidade do ar	 PM1 ($\leq 30\ \text{m}^3/\text{hm}^2$) conforme DIN 18177															
Resistência à umidade	 RH 90%															
Qualidade do ar interno	    A+ E1 IACG															
Tipo de limpeza	 															
Sustentabilidade	   37-48%															

Consulte-nos sobre a disponibilidade do produto na sua região. Apenas para uso interno.
Atentar-se às restrições de uso e ao limite de resistência à umidade relativa do ar. Para mais informações e avisos legais, visite nosso website.