




KNAUFCEILING
Solutions

TECHNICKÝ LIST

Star 15mm



- Star 15mm sa vyznačuje jemnými perforáciami rôznych veľkostí s hladkou povrchovou úpravou a zodpovedá potrebám moderného a elegantného vzhľadu.

- Dobrá zvuková pohltivosť ($0.60 \alpha_w$)
- Dobrá pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (34 dB)
- Výborná odrazivosť svetla (88%)
- Ideálne pre obchody, kancelárie a konferenčné miestnosti, technické miestnosti alebo výrobné priestory

Detaily hrán		Board	Tegular 24	Tegular 15	K2C2
Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie					
Hrúbka (mm)		15	15	15	15
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Ďalšie formáty na vyžiadanie					
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - System F.3			Poloskrytá konštrukcia, panelový formát, nerozoberateľný - Systém I.3
Hmotnosť		3.6 - 3.8 kg / m²			
Farba		 Biela			
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 Frequency f (Hz) 125250500100020004000 α_p 0.450.500.550.700.650.50 NRC = 0.60 podľa ASTM C 423 α_w = 0.60 podľa EN ISO 11654 - Class C			
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 34 dB podľa EN ISO 717-1 CAC = 35 dB podľa ASTM E 413-10			
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 R _w = 21 dB podľa EN ISO 717-1			
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 Class A podľa ASTM E 84			
Odráž svetla		88%			
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667			
Odolnosť vlhkosti		95% RH			
Kvalita vnútorného ovzdušia		 A+	 E1	 INDOOR AIR COMFORT GOLD CERTIFIED PRODUCT	
Čistiteľnosť					
Udržateľnosť		 EN ISO 14021 37-48%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu.
Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.