

LDS VHF

Schwarzes Klebe- und Dichtband zum Verkleben und Abdichten der Stöße der Fassadenbahnen.

Produkt-Datenblatt 03/2026



Produktbeschreibung

LDS VHF ist ein einseitig klebendes, schwarzes Klebe- und Dichtband mit Acrylbeschichtung und sehr hoher UVBeständigkeit. Es wird zum Verkleben und Abdichten der Stöße der Fassadenbahnen LDS 0.02 UV und LDS 0.02 UV FixPlus verwendet. Bei diesen Bahnen kann es auch zum Ausbessern kleinerer Beschädigungen und zum Verkleben mit anderen Bauteilen verwendet werden.

Eigenschaften und Mehrwert

- Hohe Klebekraft
- Extra reißfest
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Kompatibilität mit LDS Bahnen

Anwendungsbereich

Zur schnellen und dauerhaften Verklebung von Bahnüberlappungen und kleineren Beschädigungen der Fassadenbahnen LDS 0,02 UV und LDS 0.02 UV FixPlus sowie für Anschlüsse an andere Bauteile.



Ausführung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.

Der Klebe-Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, sand-, staub-, fett-, und silikonfrei sein. Nicht zertifizierte Untergründe müssen auf ihre Klebetauglichkeit vor Beginn der Arbeiten überprüft werden, ggf. sind Klebetests durchzuführen. Bei vereisten und überfrorenen Untergründen ist eine Verklebung nicht möglich. Verklebungen im Außenbereich dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden.

Verarbeitung

Hinweis

Geeignete Klebeuntergründe: LDS-Systemdampfbremsbahnen; Polyamid- und Aluminiumfolien sowie Polyethylenfolien gemäss EN 13984; Polypropylen-Spinnvliesbahnen gemäss EN 13984 und EN 13859; Massivholzbauplatten (z.B. OSB, LSB, Spanplatten), zementgebundene Spanplatten, nicht korrodierende Metalluntergründe und verkleidete Holzbaulemente. Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik.

Verarbeitungstemperatur / -klima

ab -10 °C, empfohlen ab 5 °C

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Einheit	Norm
Werkstoff	Polyesterfaser	–	–
Abdeckmaterial	Silikon Abdeckpapier		
Verarbeitungstemperatur ab	-10 °C	–	–
Verarbeitungstemperatur empfohlen ab	5 °C	–	–
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 100 °C	–	–
UV-Beständigkeit	9	Monate	–
Träger UV-stabilisiert	Bei offener Einbausituation 9 Monate		
Klebstoff	Acrylat-Dispersion	–	–
Linerteiöselung	ja	–	–

Produktvarianten

Länge mm	Breite mm	Stück/Karton	Karton/Palette	Farbe	Artikelnummer
25000	60	10	20	schwarz	476249

Support und Services

www.knauf.com/de-DE/unsere-services

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8
84359 Simbach am Inn
Deutschland

www.knauf.com

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

Build on us.