

# K7 FLEX

דבק אריחים גמיש צמנטי בעל זמן פתוח משופר



דבק אריחים גמיש, בעל זמן פתוח משופר, סוג הדבק: C2TE, גמישות: S1.

## תקנים

- עומד בדרישות ת"י 4004. מספר היתר יצרן 24794.
- מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף.
- עומד בדרישות התו הירוק. מספר היתר יצרן 59831.

## שימושים עיקריים

- דבק מיוחד שמתאים לאריחים מדוקקים עד 3.5 מ"מ כמו כן הדבק מתאים להדבקת אבן טבעית, שיש, גרניט פורצלן, כורכרית, קרמיקה, פסיפס ועוד.
- הדבקת האריחים על פי תקן 1555.
- מתאים כחיפוי חיצוני ופנימי לכל סוגי המבנים, בהתאם למותר בתקנים הישראליים.
- להדבקה על גבי תשתיות כגון: קירות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס, בלוק תאי מאושפר, הרבצה צמנטית, טיח צמנטי, לוחות AQUAPANEL, מדה מתפלסת ועוד.
- להדבקה על קירות ורצפות.
- קל ליישום ובעל עמידות גבוהה ביותר, שומר על תכונותיו בשינויים טרמיים.
- להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.
- \* בהדבקת אריחים מדוקקים יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.

## נתונים טכניים

- משקל מרחבי: 1.4 ק"ג/ליטר.
- משך הזמן החופשי: 30 דקות.
- משך שמישות לעבודה לאחר ערבול: כ- 120 דקות.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ- 1 מגפ"ס.
- חוזק הדבקות לאחר טבילה במים: גדול מ- 1 מגפ"ס.
- חוזק הדבקות לאחר בליה בתנור: גדול מ- 1 מגפ"ס.
- עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ- 2.5 מ"מ.
- סוג הדבק: C2TE S1.

## הוראות הכנה ושימוש

### הכנה התשתית:

- נקה היטב את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, דבק האריחים והאריחים עצמם.
- סוגי התשתית המתאימים הם: בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוק פומיס, בלוק תאי מאושפר, הרבצה צמנטית, טיח צמנטי, לוחות AQUAPANEL, מדה מתפלסת ועוד.
- יש לבדוק את חוזק הרקע לפני הדבקה בהתאם לגודל האריח ובהתאם לתקן הישראלי.

### הכנה הדבק:

- יש לערבל שק דבק 25 ק"ג עם 7-8 ליטר מים נקיים.
- נותנים לתערובת היבשה לשקוע ולהיספג כמה דקות ומערבלים במערבל חשמלי עד שמתקבלת תערובת אחידה, עדינה ונקייה מגושים.
- לאחר המתנה של כ- 5 דקות מערבלים שוב והדבק מוכן לעבודה.

## נתונים כלליים

**הרכב:** צמנט לבן חולות מובחרים, פולימרים ומוספים מיוחדים.  
**גוון:** לבן.  
**אריזה:** שק במשקל 25 ק"ג, 64 שקים במשטח.  
**אחסון:** במקום מוצל ויבש.  
 חיי מדף 6 חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים.  
 אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

## יישום

- יש למרוח שכבה דקה של דבק בעזרת מרית חלקה (מאלג') על התשתית.
- יש למרוח על גבי השכבה הראשונה שכבה שנייה בעזרת מרית משוננת (מאלג') בזווית של 45 מעלות כלפי התשתית עד קבלת שכבה של 3-10 מ"מ.
- עומק השן המומלצת ע"פ גודל האריח.
- נדרש למרוח את גב האריח בשכבה דקה של דבק באמצעות מרית חלקה (מאלג').
- יש לטלטל בזמן ההנחה ולהצמיד בשיטת "רטוב על רטוב" ולהדק בעזרת פטיש גומי.
- שטח הכיסוי יהיה לפחות 85% מגב האריח. יש לוודא זאת אחת לעשרה אריחים ע"י שליפת האריח שרק הונח.
- השאר פוגות (מישקים) פתוחות בהתאם לדרישת התקן, ויבוש מלא של הדבק.

## הנחיות כללית ואזהרות

- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרים המכילים גבס.
- טמפרטורת יישום 5°C-35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- הדבקת האריחים תיעשה על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ולא נוצר קרום.
- יש להקפיד לא ללכת על הריצוף לפחות 24 שעות או להזיז דברים כבדים כשבועיים לאחר העבודה.
- בהדבקה על גבי ריצוף קיים, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.
- יש למרוח את גב האריח להידבקות טובה יותר.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתייבש.
- הדבקת האריחים תיעשה ע"פ תקן 1555 של מכון התקנים הישראלי.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיוכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש. על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש להתעדכן בעדכונים האחרונים.

## אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ