



Emulsion d'étanchéité

04/2007

Knauf Emulsion d'étanchéité

Domaine d'utilisation, données techniques, mise en œuvre

Domaine d'utilisation

Pour un recouvrement étanche et élastique des supports avant la pose du carrelage (en combinaison avec la bande d'étanchéité).

Données techniques

- Prêt à l'emploi.
- Étanche à l'eau.
- Contient du bitume.
- Perméabilité à la vapeur d'eau.
- Applications intérieures et extérieures.
- Bonne propriété adhésive.
- Produit sans solvant.
- Résistance aux variations de température.
- Facile à appliquer, ne coule pas sur les surfaces verticales.
- Bonne adhérence sur la majorité des supports (comme le béton, le béton cellulaire, les enduits à base de chaux, de ciment et de plâtre, les plaques de plâtre, de fibro-plâtre, la maçonnerie, la pierre, le bois, les plaques d'aggloméré ou de fibro-bois).

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre (support)
De + 5°C à + 35°C (favorable : + 10°C)

Mise en œuvre
Traiter un support absorbant au Knauf Primer•Apprêt universel. Après séchage appliquer trois couches.

Temps de séchage
Min. 2-3 heures par couche (à 20°C et 50 % d'humidité de l'air)

Besoins en matériaux
Dépend de la rugosité, du degré d'absorption du support et des exigences en matière d'étanchéité.

Quantité minimale sur supports lisses (p.ex. plaques de plâtre) : 900 gr/m²
Quantité minimale par couche :

250-300 gr/m²

Quantité minimale sur supports rugueux (p.ex. béton) : 900-1.400 gr/m²

Quantité minimale par couche : 300-450 gr/m²

Stockage
Min. 12 mois dans le conditionnement d'origine non ouvert.
Entreposer le produit au frais mais à l'abri du gel.

Unité d'emballage
Seau de 6 kg

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Knauf, rue du parc industriel 1, 4480 Engis, Tél.: +32 (0)4-273 83 11, Fax: +32 (0)4-273 83 30

Sous réserve de modifications techniques. La présente fiche annule toutes les précédentes. Notre garantie se limite à la qualité intrinsèque de notre matériau. Les données relatives à la consommation, la quantité et l'exécution sont des valeurs de référence qui ne s'appliquent pas nécessairement en présence d'autres conditions d'utilisation. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions et impressions photomécaniques, même par extraits, nécessitent l'autorisation expresse de la société Knauf.