


Tektalan® A2-SmartTec [1.0]

Holzwole-Mehrschichtplatte gemäß ÖNORM EN 13168
WW-C/2 MW-EN 13168-T1-L2-W1-S1-P1-
CS(10)20-TR5-Cl 3
Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW

Holzwole Zweischicht-Dämmplatte aus mineralisch gebundener,
nichtbrennbare Holzwole-Deckschicht, Dicke 10 mm,
Faserbreite 1 mm und nichtbrennbarer Steinwole-Platte.



Heraklith®

Anwendungsbereich

- Wärme-, Schall-, Brandschutzdämmung von Decken, Unterzügen und Wänden für Keller, Tiefgarage und Technikraum
- Nachträglich befestigt

Produktvorteile

- Hoch schallabsorbierende Wärme- und Brandschutz-Dämmplatte
- Schallabsorption Klasse B nach EN ISO 11654
- Stoßfeste, optisch ansprechende Oberfläche, weiß (ähnlich RAL 9003) oder in Naturton (ähnlich RAL 1015)
- Allseitig abgefaste Kanten

- Rasche Verarbeitung mit 2-Schrauben-Montage ab Plattenstärke 100 mm
- Befestigung mit Heraklith Betonschrauben
- Langzeitnutzungsdauer
- Recyclingfähig

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Dicke [mm]	Schichtaufbau [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [ca. kg/m²]
50	10/40	600	1000	12,8
75	10/65	600	1000	14,1
100	10/90	600	1000	17,8
125	10/115	600	1000	19,0
150	10/140	600	1000	21,3
175	10/165	600	1000	23,6
200	10/190	600	1000	26,1

Lieferform: palettiert

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten							Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	A2-s1, d0							-	EN 13501-1	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	Holzwole Deckschicht: 0,095							W/mK	EN 13162	
		Steinwole: 0,034									
Dicke	d	50	75	100	125	150	175	200	mm	-	
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	1,25	2,00	2,75	3,45	4,20	4,95	5,65	m ² K/W	EN 13162	
Lambda-Wert ¹⁾	λ	0,039	0,037	0,036	0,035	0,035	0,035	0,035	W/mK	-	
Breitentoleranz	-	± 3	± 3	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	mm	ÖNORM EN 13168	W1
Dickentoleranz	-	+ 3 / -2							mm	ÖNORM EN 13168	T1
Druckspannung bei 10 % Stauchung	σ_{10}	≥ 20							kPa	ÖNORM EN 13168	CS(10)20
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	≥ 5							kPa	ÖNORM EN 13168	TR5
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	Holzwole Deckschicht: 5							-	ÖNORM EN 12086	
		Steinwole: 1									

¹⁾ Für die einfachere U-Wertberechnung ist der λ -Wert auf die einzelne Produktdicke gerechnet.

Tektalan A2-SmartTec Dicke [mm]	Schallabsorptionsgrad α							α_w	NRC	SAA	Absorberklasse
	α_s										
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz					
50 - 200	0,25	0,70	1,00	1,00	0,90	0,70	0,90			A	

Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung

Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (12/2025 – sp/jb)