

# KNAUF

## SIVA SİSTEMLERİ

# Satengips® Base

Ürün Teknik Föyü 03/2025



### Satengips® Base

İnce uygulanabilir alçı

### Ürün Tanımı

İç mekânlarda el ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah alçısıdır..

### Referans Standart

TS EN 13279 - 1 Tip: C6 İnce uygulanabilir alçı

### Özellikleri

- Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey
- Kolay ve hızlı uygulama imkanı
- Yüksek aderans
- Uzatılmış çalışma süresi
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

### Kullanım Alanları

Alçı plaka, çimento veya alçı siva ile kaplanmış duvarlar, düzgün kara siva ve brüt beton, kirlili ve boyanmış yüzeyler üzerine tek veya çift kat olarak uygulanır. Boya ve duvar kağıdı gibi yüzey sonlama uygulamalarından önce, düzgün ve pürüzsüz yüzey elde edilmesinde kullanılır.

### Depolama

Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır.

**Build on us.**

## Uygulama

### Uygulama Aşamaları

- Yüzey temizliği ve gerekliyse tamiri yapılmalıdır.
- Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir parmak geçecek şekilde sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
- Satengips® yüzeye mala ile kalınlığı maks. 1 mm olacak şekilde ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.
- Derz dolgu uygulamalarında Satengips® yerine Fugagips derz dolgu alçısı kullanılmalıdır.

### Uygulama Aletleri

Spatula, mala vb.

### Uygulama Sıcaklığı

+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

### Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

## Teknik Özellikler

Tanım	Birim	Değer
Renk	-	Beyaz
CaSO4 oranı	%	> 50
Yangına tepki	-	A1
Basınç dayanımı	N / mm <sup>2</sup>	≥ 2
Eğilmede çekme dayanımı	N / mm <sup>2</sup>	≥ 1
Priz Başlangıç Süresi	dk	> 20
Karışım suyu miktarı (10 kg harç için)	L	7 - 8
Uygulama sıcaklığı	°C	≥ 5
Raf ömrü	ay	6

## Malzeme Sarfiyatı

Ürün	Birim	Sarfiyat
Satengips® Base (1 mm kalınlık için)	kg/m <sup>2</sup>	1

## Paketleme

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (torba/palet)	Ürün Kodu
Satengips® Base	25	60	850929
	25	60 (Streçli Paletli)	850918
	25	60 (Bigbagli)	850917

## Sistem Performans Özellikleri

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf](#)

[Döküman Merkezi](#)

## Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi](#)

[Alçı Kataloğu](#)

Moment Beştepe / Beştepe Mahallesi  
32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218  
06560 Beştepe, Yenimahalle/Ankara

### Destek Hattı

Telefon: 444 YAPI - 9274

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel baskı geçerlidir. Burada yer alan bilgiler mevcut teknolojiye uygundur. Genel olarak kabul görmüş inşaat teknolojisi kuralları, ilgili standartlar, yönergeler ve ticaret yönetmelikleri, işleme talimatlarına ek olarak yüklenici tarafından gözetilmelidir. Garantimiz yalnızca malzememizin kusursuz kalitesiyle ilgilidir. Tüketim, miktar ve uygulama verileri, farklı koşullar olması durumunda daha fazla uzatmadan aktarılamayacak deneysel değerlerdir. Tüm hakları saklıdır. Değişiklikler, yeniden baskılar ve fotomekanik ve elektronik çoğaltım, alıntılarda bile, açık iznimizi gerektirir.

Knauf sistemlerinin yapısal, statik ve fiziksel özellikleri yalnızca Knauf sistem bileşenleri veya Knauf tarafından önerilen ürünler kullanıldığında garanti edilebilir.