


ProSpray Plus

Sprøjte-, rulle- og boksspartelmasse med lav vægt til alle anvendelsesområder

KNAUF

ProSpray Plus® har samme egenskaber som et konventionelt produkt og indeholder endvidere følgende, eksklusive ProSpray Plus-fordele:

- Én spartelmasse - mange anvendelsesområder
- Velegnet til montering af Sheetrock papirbeklædte metalhjørnelister
- Velegnet til montering af papirstimler
- Udviklet til bokse samt bazooka m.m.
- Let slibbar
- Velegnet som rullespartelmasse



ProSpray Plus

Sprøjte-, rulle- og boksspartelmasse med lav vægt til alle anvendelsesområder

Beskrivelse

En avanceret universalspartelmasse fra Knauf, som er tilpasset som: sprøjtespartelmasse, boksspartelmasse, rullespartelmasse samt til Hopper.

Fordele

- Samme spartelmasse til al spartling
- God klæbeevne på papirstrimler og papirbeklædte hjørner
- God fyldeevne
- Let at slibe

Påføring

Anvendes som konventionel spartelmasse/sprøjtespartelmasse. Ved spartling af gipspladesamlinger fyldes spartelsamlingen med spartelmasse, og papirstrimlen lægges i og trykkes fast. Lad spartelmassen tørre (se tørreskemaet). Spartl derefter det nødvendige antal gange (2), og forøg spartelbredden med ca. 5 cm pr. spartling, til spartelsamlingen er fyldt. Samme arbejdsgang gælder for montering af papirbeklædte metalhjørnelister. Ved anvendelse af Hopper, fyldes Hopperen med spartelmasse, og listen trækkes gennem Hopperen for at få spartelmasse på bagsiden af listen. Tryk fast med hjørnerulle for hurtig montering. Slib med fint sandpapir, kornstørrelse 120 eller finere, og fjern støv fra overfladen før maling eller tapetsering. Følg leverandørens anvisninger vedrørende det materiale, der anvendes som overflade, maling eller tapet.

Tørretider - færdigblandet spartelmasse, gipspladesamling med papirstrimmel

Relativ Luftfugtighed	Temperatur 10°C	15°C	20°C	25°C
10 %	21 timer	14 timer	10 timer	7 timer
20 %	23 timer	16 timer	11 timer	8 timer
30 %	26 timer	18 timer	12 timer	9 timer
40 %	29 timer	20 timer	14 timer	10 timer
50 %	36 timer	24 timer	17 timer	12 timer
60 %	42 timer	29 timer	20 timer	14 timer
70 %	54 timer	38 timer	26 timer	19 timer
80 %	78 timer	54 timer	38 timer	27 timer

Tidene i grønt giver det bedste resultat.

Produktdata

Materiale:	Latexbaseret sammensætning
Typer:	Manuel eller mekanisk påføring.
Frostfølsomhed:	Beskyt mod frost
Dækning:	Ved spartling af gipsplader 90 cm, cirka 0,50 l/m ² . Ved bredspartling, lagtykkelse 1 mm, 1 l/m ²
Opbevaring:	Kan opbevares i op til 12 måneder. Forhandlere og leverandører skal opbevare spartelmassen på et beskyttet sted. Ekstrem varme eller kulde afkorter holdbarheden. Kontroller regelmæssigt produktets atomærkning.
Pakkestørrelse:	15 l spand samt 15 l sæk
Tørretid:	Afhængig af temperatur og luftfugtighed, se tabel
Temperatur:	Min. 8°C (inden døre ved gipspladespartling)
Farve:	Hvid/beige
Densitet:	1,1 kg/l

