



טיח גבס ליישום ידני

GOLDBAND®

תכונות ייחודיות

- אינו נסדק, מתייבש באופן אחיד, בזמן קצר יחסית, קל במיוחד ליישום בשל משקל מרחבי נמוך, גימור מושלם.

איפיונים טכניים

- חוזק לחיצה: < 2 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות: < 0.1 מגפ"ס.
- כושר כיסוי: 8 ק"ג אבקה לכיסוי 1 מ"ר בעובי 1 ס"מ.

חומר

- טיח גבס איכותי במיוחד ליישום ידני.
- בעל כושר הידבקות מעולה וכושר כיסוי משופר, קל במיוחד.
- מתאים לקירות.
- מתאים ליישום חד שכבתי בעובי 5 עד 50 מ"מ.
- מתאים במיוחד ליישום ע"ג שטחים קטנים יחסית, בעיקר לשיפוצי מבנים, הודות לזמן ייבוש קצר.
- מתאים ליישום על בלוקי בטון, בלוק תאי, בטון יצוק וכד'.
- לשימוש פנימי בלבד.
- התערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 3970.
- כינוי טיח גבס קל משקל לבנייה B4, 2,50.
- בעל תו ירוק.

הוראות הכנה ושימוש

- האצבעות לטיח ולוודא כי הטיח אינו נדבק אליהם. אז, ניתן ליישר שוב בעזרת הסרגל.
- כעבור עוד כ- 25 דקות מהשלב הקודם, יש ליישר בעזרת מרית פלדה (מאלג') וסרגל מתכת ארוך (סרגל h) את פני השטח.
- אז, יש לשפשף בעדינות את פני השכבה באמצעות ספוג כתום רטוב, ולהחליק בעזרת מרית (מאלג') פלדה עד לקבלת פני שטח חלקים לחלוטין (דמוי שיש חלק).
- במידה ופני השטח אינם חלקים לגמרי, ניתן לחזור על שני השלבים האחרונים.
- הטיח קשוי כעבור כ- 150 דקות מתחילת העבודה.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יש להשתמש בחומר עד 30 דקות לאחר הכנתו.
- אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
- אין לשפשף את פני הקיר עם נייר זכוכית.
- עובי שכבה מינימלי להחלקה 5 מ"מ.
- בעת היישום יש להקפיד על טמפר' של 5-35 מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
- אין להשתמש בצינור מים לפני ו/או בעת ההחלקה.
- לאחר היישום יש לאוורר את המבנה.
- במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרי אורבונד, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
- אין לצבוע על גבי טיח לח. ניתן להשתמש בפריימר לפני צביעה.
- הטיח אינו מתאים לשימוש במקומות לחים מאוד.
- בחדרי אמבטיה, מתאים ליישום מעל גובה משקוף.
- טיח גבס GOLDBAND אינו מתאים ליישום בממ"דים. בממ"דים, יש ליישם טיח גבס MP10 ע"פ מפרט אורבונד.
- יש ליישם את הטיח מעל הגובה הסופי של הריצפה.

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקייה, יבשה, ללא שיירי שמן, אבק וצבע.
- יש להחליק או להסיר מראש חלקים בולטים, חוטים שזורים, ברזל מזוין, קוצי מתכת וכדומה.
- יש לכסות את הברזל הגלוי בשכבת בטון.
- יש למרוח פריימר מסוג CONTACT, של אורבונד, בתשתית בעלת כושר ספיגה נמוך במיוחד, כגון קיר בטון חלק.
- מומלץ למרוח פריימר מסוג **סטוק פריימר** או שווה ערך, בתשתית בעלת כושר ספיגה גבוה, כגון בלוק תאי. בכל מקרה, לפני היישום, יש להרטיב במים קירות סופגים, כגון בלוק תאי.
- יש ליישם **פרלפיקס** כשכבת בסיס, לפני יישום ע"ג לוחות גבס.
- מומלץ לקבע מייקים אנכיים במרחק של כ- 1.2 מטר האחד מהאחר. יש לקבע את המייקים בעזרת טיח גבס GOLDBAND או **פרלפיקס**.
- **הכנת טיח באופן ידני:**
- יש לפזר באיטיות תכולת שק של 25 ק"ג GOLDBAND בכלי כיבול נקי, המכיל כ- 16 ליטר מים נקיים.
- יש להניח לחומר להיספג כ- 5 דקות, לערבב בערבול (מיקסר) מכני מתאים, עד לקבלת תערובת אחידה, הומוגנית וללא גושים.
- יש להקפיד לנקות את הכלים משיירי גבס או לכלוך אחר בין מנה למנה, בכדי למנוע שינוי בתכונות ה-GOLDBAND.
- **יישום:**
- יש למרוח טיח גבס GOLDBAND בעזרת מרית פלדה (מאלג') על פני השטח.
- לאחר כ- 5 דקות יש למרוח וליישר בעזרת סרגל מתכת ארוך (סרגל h).
- כעבור כ- 45 דקות מהמריחה, יש להצמיד את קצות

נתונים כלליים

- **מכיל:** גבס טבעי, גיר ומוספים.
- **תצרוכת אופיינית:** כ 8 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ.
- **תכולת שק:** 25 ק"ג.
- **אחסון:** יש לאחסן את החומר במקום יבש על משטחי עץ ומוגן מפני לחות.
- החומר מתאים לשימוש 6 חודשים ממועד ייצורו כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.
- אחריות היצרן לחומר בלבד כאשר ארוז באריזתו המקורית.



אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

הנהלה ושייווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597 טלפון: 03-6342853 www.orbond.co.il

פקס: 03-6342894 orbond@orbond.co.il