

KNAUF

KURU YAPI SİSTEMLERİ

[GUARD]EX® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)

Ürün Teknik Föyü

03/2025



[GUARD]EX® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)

Derz yapıştırıcısı

Ürün Tanımı

[GUARD]EX® ek yerleri ve birleşim derzlerinde kullanılan, suya, dış hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı beyaz renkli yalıtım macunudur.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- [GUARD]EX® dış cephe kuru yapı duvar sistemleri
- [GUARD]EX® dış cephe mantolama sistemleri
- [GUARD]EX® dış cephe havalandırma sistemleri

Stoklama ve Saklama Koşulları

Tüpler kuru ve serin ortamda, dik olarak stoklanmalıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Rutubetten korunmalı ve kapalı olarak saklanmalıdır. Güneş ışınlarından ve sıcaklık etkilerinden korunmalıdır.

Build on us.

Derz Yapıştırıcısı

Teknik Özellikler

Tanım	Yoğunluk (g/cm ³)	Sertleşme Süresi (mm/gün)	Çekme mukavemeti (N/mm ²)	Sıcaklık direnci (sertleştikten sonra)
[GUARD]EX® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)	1,4	3	2,2	-40 ila +80°C

Ürün Çeşitliliği

Tanım	Miktar (ml/tüp)	Paketleme (adet/kutu)	Raf Ömrü (ay)	Ürün Kodu
[GUARD]EX® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)	300	1	18	200373

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Knauf](#)

[Döküman Merkezi](#)

Moment Beştepe / Beştepe Mahallesi
32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218
06560 Beştepe, Yenimahalle/Ankara

Destek Hattı

Telefon: 444 YAPI - 9274

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel baskı geçerlidir. Burada yer alan bilgiler mevcut teknolojiye uygundur. Genel olarak kabul görmüş inşaat teknolojisi kuralları, ilgili standartlar, yönergeler ve ticaret yönetmelikleri, işleme talimatlarına ek olarak yüklenici tarafından gözetilmelidir. Garantimiz yalnızca malzememizin kusursuz kalitesiyle ilgilidir. Tüketim, miktar ve uygulama verileri, farklı koşullar olması durumunda daha fazla uzatmadan aktarılamayacak deneysel değerlerdir. Tüm hakları saklıdır. Değişiklikler, yeniden baskılar ve fotomekanik ve elektronik çoğaltım, alıntılarda bile, açık iznimizi gerektirir.

Knauf sistemlerinin yapısal, statik ve fiziksel özellikleri yalnızca Knauf sistem bileşenleri veya Knauf tarafından önerilen ürünler kullanıldığında garanti edilebilir.