

NATUROLL 032

Thermische en akoestische isolatie van
houtskeletbouw en prefab dakelementen

Technische fiche

01/2026



THE ECOSE®
DIFFERENCE

Productbeschrijving

Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van houtskeletbouw en prefab dakelementen.

Productvoordelen

- › Uiterst hoge isolatiewaarde
- › Uitermate geschikt voor passieve en lage-energie woningen
- › Rolbreedtes perfect afgestemd op houtskeletbouw
- › Zelfklemmend
- › Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE Technology
- › Hoogste brandreactie : Euroklasse A1 (onbrandbaar)
- › Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen

Certificering



Eigenschappen volgens EN 13162

Eigenschappen	Waarde	Norm
Gedeclareerde lambda waarde (λ_D)	0,032 W/mK	EN 12667
Brandreactie Euroklasse	A1	EN 13501-1
Lengtetolerantie	± 2%	EN 822
Breedtetolerantie	± 1,5%	EN 822
Dampdiffusieweerstand (μ)	≈ 1	EN 12086
Luchtstromingsweerstand	≥ 5 kPa.s/m ²	EN 29053

Productspecificaties

Rd (m ² K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)
3,15	100	580	2700
3,75	120	580	2700
4,40	140	580	2700
5,44	170	580	2350
5,65	180	580	2200
6,30	200	580	2000

Aanvullende informatie

Duurzaamheid

Minerale glaswol van Knauf Insulation wordt geproduceerd met ECOSE Technology. Dit bindmiddel, gepatenteerd door Knauf Insulation, bevat geen formaldehyde, geen fenol, geen acrylaten en is afgeleid van plantaardige grondstoffen in plaats van petrochemische derivaten. De minerale glaswol van Knauf Insulation met ECOSE Technology wordt vervaardigd uit gerecycleerd glas (tot 80%). Minerale glaswol is vormvast, niet-hygroscopisch, niet-capillair en is geen voedingsbodem voor ongedierte en schimmels.

Eurofins Indoor Air Comfort GOLD Label

Knauf Insulation minerale glaswol met ECOSE Technology werd in 2010 bekroond met het Eurofins Indoor Air Comfort GOLD Label. Dit betekent dat de glaswolproducten van Knauf Insulation voldoen aan de strengste internationale binnenluchtkwaliteitseisen (VOS emissie). Voor de plaatser is dit een waarborg van veiligheid, prestaties en duurzaamheid. Voor de bewoner is het de verzekering dat hij een product kiest dat beantwoordt aan de strengste wettelijke eisen inzake binnenluchtkwaliteit.

EUCEB

EUCEB bewaakt dat de isolatieproducten van minerale wol worden gefabriceerd conform de Europese eisen en regelgeving voor productgezondheid en -veiligheid.

Toepassing

NATUROLL 032 is speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van houtskeletbouw. De rolbreedte is zo ontwikkeld dat deze overeenkomt met één van de meest voorkomende tussenafstanden van de houten stijlen (600 mm). Deze eigenschap biedt het voordeel dat NATUROLL 032 inzetbaar is in verschillende toepassingen, waaronder :

- houtskeletwanden (buitenwanden)
- scheidingswanden en voorzetwanden uit een houten kaderwerk
- prefab dakelementen
- zolder- en verdiepingsvloeren

Verwerking

NATUROLL 032 kan zonder te versnijden aangebracht worden tussen de houten stijlen van de houtskelet elementen. Het principe van de standaardbreedte zorgt voor een eenvoudige en snelle verwerking, met nagenoeg geen snijverlies. Teneinde een continue aansluiting tussen de houten structuur te garanderen dient de NATUROLL 032 ongeveer 10 mm breder te zijn dan de afstand tussen de stijlen of spanten. Stem de dikte van de isolatie af op de hoogte/diepte van de houten stijl of spant, zodanig dat de te isoleren ruimte volledig gevuld is. Maak het geheel lucht- en waterdampdicht met een dampscherm en bijhorende accessoires uit het Homeseal LDS-systeem van de producten van Knauf Insulation voor spouwtoepassing.

Thermische prestaties

Materiaal	Dikte (m)	λ (W/mK)	R-waarde (m ² K/W)
Warmte-overgangsweerstand R_{si}			0,130
Knauf Diamond Board 13 AK	0,0125	0,30	0,042
Knauf standaard plaat 13 AK	0,0125	0,25	0,050
Knauf Insulation TP 138 60 mm in Knauf Magnum Plus CW 75 profielen		*calculé séparément	
Dampscherm Homeseal LDS FlexPlus	0,0002	0,22	0,001
Houten stijlen met NATUROLL 032 180 mm (houtfractie 7,5%)		*apart berekend	
OSB-plaat	0,015	0,13	0,115
Warmte-overgangsweerstand $R_{se} = R_{si}$			0,130
Belatting en tegenbelatting			
Knauf Aquapanel met een siliconenharspleister Knauf SKAP			

* Berekening van de totale warmtetransmissie volgens ISO 10211

U_c-waarde rekenvoorbeeld in functie van de dikte (U_c = gecorrigeerde U-waarde)

Dikte Naturoll 032 (mm)	U _c rekenvoorbeeld (W/m²K)
100	0,22
120	0,20
140	0,18
180	0,15

Akoestische prestaties

NATUROLL 032 heeft een uitstekend geluidabsorberend vermogen. Door gebruik van NATUROLL 032 in een houtskeletwand, hellend dak of verdiepingsvloer zal de geluidisolatie van de constructie sterk verbeteren. In combinatie met de gipskartonplaten uit het Knauf Sound Protection System kan men constructies realiseren met een hoge akoestische performantie.

Meetresultaten voor een houtskeletwand met Naturoll 032*

Opbouw
Knauf Diamond Board 13 AK en Knauf standaard plaat 13 AK (bevestigd op ontkoppelde profielen Knauf Magnum Plus CW 75)
Knauf Insulation Acoustifit 60 mm in de profielen
Dampscherm Homeseal LDS 100
Houtskelet constructie (45/180) met NATUROLL 032
OSB plaat 15 mm
Resultaat: 61 dB

* Meting is uitgevoerd met NATUROLL 035, maar met NATUROLL 032 kunnen minimaal dezelfde prestaties bereikt worden.



Het glaswolassortiment van Knauf Insulation bestaat uit rollen en platen en is in talrijke afmetingen en types verkrijgbaar. Het zeer gevarieerde assortiment is daarom ook breed toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie. Het product biedt een combinatie van uitstekende thermische en akoestische eigenschappen, onbrandbaarheid en snelle verwerking. Voor transport en opslag uitstekend comprimeerbaar.

Knauf Insulation is de eerste en enige isolatiefabrikant in Europa geworden wiens assortiment glaswol mineraalwolproducten door DECLARE is geaccrediteerd als "Red List Free", inclusief hun Supafil® inblaaswol. Het DECLARE-label maakt het mogelijk om te weten wat een product bevat. Het bevat de ingrediëntenlijst en geeft aan of het product chemische stoffen bevat die op de DECLARE "rode lijst" staan, dat wil zeggen stoffen die als schadelijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, zoals toegevoegd formaldehyde.

Om het DECLARE-label te verkrijgen, heeft Knauf Insulation de volledige samenstelling van zijn glaswolproducten bekendgemaakt. Hun glaswolisolatie wordt gemaakt van 80% gerecyclede materialen, voornamelijk gebruikte flessen en potten die lokaal worden verzameld. Een andere belangrijke factor voor het verkrijgen van de "Red List Free" status van DECLARE is de ECOSE®, het unieke biogebaseerde bindmiddel van het bedrijf, dat geen toegevoegde formaldehyde of fenol bevat - stoffen die op de DECLARE "rode lijst" staan.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.