


ADAGIO HD⁺ 35 mm Mineralinės lubos



- ADAGIO HD⁺ 35 mm siūlo lygų, vienodą ir patvarių paviršių, neprilygstamą atsparumą įbrėžimams ir ryškiausią baltą spalvą. Dėl išskirtinio oro pralaidumo (be filtro efekto), paviršius ilgai išlieka baltesnis ir šviesesnis. Plokštės užtikrina garso sugerties ir garso slopinimo balansą, taip pat didelį šviesos atspindį.
- Puiki garso sugertis (0,90 α_w) ir puikus garso slopinimas (43 dB).
- Dėl papildomų akustinių parinkčių žr. ADAGIO HD⁺ 19 mm ir ADAGIO HD⁺ 30 mm.
- Puikus šviesos atspindys: 88%.
- ISO 4, "Indoor Air Comfort" auksas ir „Cradle to Cradle Certified®“ bronzos.
- Idealiai tinka individualiems / privatiems biurams, klasėms, paskaitų alėms švietimo sektoriuje.

Build on us.



Charakteristikos		Detali informacija							
Briaunos tipas		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 				
Storis (mm)		35	35	35	35				
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300				
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C		Pusiau paslėptos juostos, demontuojamos - Sistema I.3 Pusiau paslėptos juostos - Bandrasteriai, demantuojama - Sistema I.2 Pusiau paslėptas - Koridoriams, demon		Pusiau paslėptos juostos, demontuojamos - Sistema I.3 Pusiau paslėptos juostos - Bandrasteriai, demantuojama - Sistema I.2 Pusiau paslėptas - Koridoriams, demontuojama - Sistema F.2			
Svoris		9.5 kg / m ²							
Spalva		 Balta							
Garso sugertis		EN ISO 354		$\alpha_w = 0.90$ pagal EN ISO 11654 - klasė A					
		Dažnis f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		α_p		0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.90 pagal ASTM C 423							
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 43$ dB pagal EN ISO 717-1		CAC = 44 dB pagal ASTM E 413-10					
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB pagal EN ISO 717-1							
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1							
Šviesos atspindėjimas		88%							
Šilumos laidumas		$\lambda = 0.060$ W/mk pagal EN 12667							
Oro pralaidumas		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) pagal DIN 18177							
Atsparumas drėgmiui		95% RH							
Švarių patalpų klasė		ISO 4 pagal EN ISO 14644-1							
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1	 IACG					
Valomumas									
Tvarumas		 49.4% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1	 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132		