

KNAUF

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Stucco a base cemento per la sigillatura
dei giunti

AQUAPANEL®

09/2019

Build on us.



Descrizione

AQUAPANEL® Joint Filler - grey è un materiale di sigillatura a base cemento per la rasatura manuale dei giunti a tutta superficie. I giunti vengono sigillati con AQUAPANEL® Joint Filler - grey e rinforzati con nastro AQUAPANEL® Tape (20 cm). Come sigillante per giunti il prodotto è idoneo all'uso con lastre AQUAPANEL® Indoor (soffitto) e AQUAPANEL® Outdoor (parete e soffitto).

CONFEZIONAMENTO

Sacco da 20 kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto. Trasferire il contenuto dei sacchi danneggiati in un contenitore e usare per primo. Si conserva per circa 12 mesi in confezione sigillata.

Dati tecnici

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1		A1
CAPACITÀ ASSORBIMENTO ACQUA (TOTALE) %		W2
FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO (μ)		
• Secco	20	EN 1745
• Umido	5	
CONDUCIBILITÀ TERMICA (λ) 10, asciutto, opaco		W/(m·K) EN 1745
• P=50%	W/(m·K)	≤ 0,45
• P=90%	W/(m·K)	≤ 0,49

Campo di impiego**Preparazione del sottofondo**

Le lastre AQUAPANEL® devono essere asciutte, pulite e prive di polvere e devono essere fissate in modo stabile a una sottostruttura.

Miscelazione

Miscelare 20 kg di AQUAPANEL® Joint Filler - grey in circa 6,8 litri di acqua pulita fredda (0,34 l d'acqua/kg di AQUAPANEL® Joint Filler - grey). Si consiglia l'uso di un agitatore a 600 giri/min. Usare recipienti e utensili di miscelazione puliti.

Resa: giunti: 0,7 kg/m²

Utensili: cazzuola/frattazzo per lisciatura.

Modalità di applicazione

Sigillare i giunti, applicare il nastro AQUAPANEL® Tape (20 cm) e comprimerlo con un frattazzo. Attendere che lo strato precedente sia asciutto o indurito prima di applicare un altro strato se necessario. Coprire anche le teste delle viti. Lavare utensili e attrezzatura con acqua subito dopo l'uso.

Temperatura di lavorazione

Applicare AQUAPANEL® Joint Filler - grey alle lastre AQUAPANEL® solo una volta che si sono adattate alle condizioni climatiche dell'ambiente. La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C.

Tempo di lavorabilità

Il materiale inizia a indurire circa 45 minuti dopo la miscelazione. Recipienti e utensili di miscelazione non puliti e temperature elevate possono ridurre il tempo di lavorabilità. Non usare il materiale quando inizia a indurire.

Giunto a parete: circa 12 minuti/m² (incl. installazione lastra, fissaggio con viti e applicazione del nastro per giunti - solo lastre AQUAPANEL® Outdoor).

Giunto a soffitto: circa 18 minuti/m² (incl. installazione, viti e posa del nastro per giunti).