




KNAUFCEILING
Solutions





























DATASHEET

Star 15mm



- Star turi smulkia, nelygia perforacija ant lygaus paviršiaus kuris atitinka šiuolaikinio, elegantiško dizaino vizualinius poreikius
- Gera garso sugertis ($0,60 \alpha_w$)

- Geras garso slopinimas (34 dB)
- Puikus šviesos atspindėjimas (88%)
- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms, biurams ir posėdžių salėms, įrenginių ar gamybos patalpoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	K2C2 			
Storis (mm)		15	15	15	15			
Matmenys (mm) Papildomi matmenys pagal užklausą		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5			
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C			Pusiau paslėptos juostos, nedemontuojamos - Sistema I.3			
Svoris		3.6 - 3.8 kg / m ²						
Spalva		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60}$ pagal EN ISO 11654 - Klasė C						
		Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
		NRC = 0.60 pagal ASTM C 423						
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34 dB}$ pagal EN ISO 717-1		CAC = 35 dB pagal ASTM E 413-10				
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ pagal EN ISO 717-1						
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1 Klasė A pagal ASTM E 84						
Šviesos atspindėjimas		88%						
Šilumos laidumas		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ pagal EN 12667						
Atsparumas drėgmei		95% RH						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1					
Valomumas								
Tvarumas		 EN ISO 14021 37-48%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q				

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.