

Knauf Finissimo yleistasoite

Tasaista pintaa ja tasaista laatua, helposti ja nopeasti



FINISSIMO YLEISTASOITE Uusi täyden kymppin kipsitasoite

RAKENNUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA
M1

Valkoinen, kipsipohjainen ja veteen sekoitettava tasoite sopii seinien saumojen ja kolojen täyttämiseen ja tasoittamiseen sisätiloissa. Aina edullisessa 10 kg:n säkissä.

Finissimo on täyden kympin tasoite

- Täysin uusi kipsipohjainen yleistasoite
- Erinomainen saumojen ja kolojen täyttöön sekä tasoitukseen
- Kätevä kuljettaa ja varastoida
- Helppokäyttöinen
- Kuivuu nopeasti
- Hinnaltaan kilpailukykyinen
- Aina käytännöllisessä 10 kg:n säkissä
- Kerrospaksuus 0–50 mm

Monikäyttöinen ja riittoisa Finissimo on helppo tasoittaa ja työstää, ja se kuivuu nopeasti. Kutistuma on vähäinen, ja Finissimo täyttää syvätkin kolot – mutta tasoittuu helposti myös nollaan. Valkoinen tasoite on vaivaton pohjamaalata. Hengittävä materiaali suojaa ongelmilta ja kätevä pakkauskoke takaa, ettei työmaille kerry vajaita säkkejä ja hävikkiä. Kehitimme Finissimon fiksuksi ja taloudelliseksi valinnaksi kaikkeen rakentamiseen ja remontointiin.



Finissimo Universal sopii sisätiloissa moneen käyttötarkoitukseen, niin kipsilevy-pintojen saumaukseen ja kolojen ja urien täyttöön kuin hienotasoitteeksikin ennen maalausta tai tapetointia.

Alusta

Soveltuvia pohjamateriaaleja ovat mm. kipsilevy-, laasti-, betoni- ja muuratut pinnat. Alustan pitää olla kuiva, luja, karhea, pölytön ja puhdas liasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista (vaha, öljy, rasva jne). Tapetit ja rapistuva vanha maalipinta tai rappaus on poistettava. On myös varmistettava, että levyypinnat on ruuvattu hyvin alustaan.

Jos alusta on hyvin huokoinen ja imevä, pohjusteena käytetään Knauf Stucprimeria tai Knauf Yleispohjustetta. Kipsilevyypinnat eivät tarvitse pohjustusta.

Epävarmassa tilanteessa suosittelemme kokeilemaan tuotetta huomaamattomaan paikkaan.

Tuotteen käyttö

Mittaa astiaan puhdas viileä vesi (6,5 litraa vettä/ 10 kg säkki Finissimoa) ja kaada jauhe ripotellen veden pintaan. Anna imeytyä hetki ja sekoita porakonevispilällä hitaalla nopeudella 1–2 min, kunnes laastista tulee koostumukseltaan kermanainen.

Älä käytä kovetetta, älä yritä notkistaa kuivahtanutta laastia lisäämällä vettä. Ennen toisen kerroksen levittämistä edellisen kerroksen on oltava kuiva.

Kuivunut laasti voidaan hioa hiomapaperilla (esim. P120). Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen vedellä.



Knauf Finissimo yleistasoite



Tuotetiedot

Materiaali	Kipsipohjainen koostumus
Käyttötavat	Käsinlevitys
Menekki	Ylitasoitus 1 kg/mm/m ² , saumaus noin 0,25 kg/mm/m ²
Varastointi- ja työstölämpötila	Min. +10 °C
Työstöaika	Noin 60 min normaaleissa olosuhteissa (n. 20 °C)
Pakkauskooko	10 kg
Kovettumisaika	Noin 3 h normaaleissa olosuhteissa (n. 20 °C)
Väri	valkoinen
Vedentarve	6,5 l vettä / 10 kg säkki Finissimoo
Varastointi	Varastointiaika 9 kk kuivassa varastossa (yli +10 °C), suojattuna kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
Hyväksynnät	CE, M1

Asiakaspalvelu
+358 207 779 779
Tekninen tuki
+358 9 476 400
Puhelinvaihte
+358 9 476 400

Knauf
Bertel Jungin aukio 1
02600 ESPOO
www.knauf.fi

The Knauf logo is displayed in a large, bold, blue font.