

## Шпаклівка Rotband Finish

Готова до застосування пастоподібна шпаклівка з підвищеною адгезією

Технічний паспорт продукту

11/2025



### Опис продукту

Rotband Finish — готова до застосування шпаклювальна суміш на полімерній основі, зі спеціальними добавками, що поліпшують властивості шпаклівки. Шпаклювальна суміш Rotband Finish відповідає вимогам EN 15824 та придатна для використання в житловому, цивільному та промисловому будівництві.

### Зберігання

Захищати від морозу, впливу високих температур і прямих сонячних променів.  
Термін зберігання - 12 місяців місяців від дати виготовлення.

### Якість

Відповідно до EN 15824 продукт підлягає первинному контролю, а також постійному заводському контролю якості і має маркування СЕ.

### Властивості і додаткові переваги

- Готова до застосування шпаклювальна маса з однорідною консистенцією
- Легко наноситься і обробляється
- Можливість механізованого нанесення
- Легко шліфується
- Висока адгезія
- Забезпечує ідеальну основу для подальших оздоблювальних робіт



### Сфера застосування

Шпаклівка призначена для створення ідеально гладких і рівних поверхонь у внутрішніх приміщеннях. Можна наносити вручну або механізованим способом шаром товщиною до 3 мм.

Готова до застосування шпаклівка Rotband Finish може використовуватися для тонкошарового нанесення на:

- мінеральні будівельні основи, такі як: стабільні гіпсові, вапняні, цементно-вапняні штукатурки, бетонні поверхні, гіпсові та газобетонні блоки;
- чисті та міцні полімерні декоративні штукатурки, поверхні, обклеєні скловолоконними шпалерами;
- гіпсокартонні плити.

## Виконання робіт

### Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, міцною, чистою, вільною від пилу та часток, що відшаровуються, залишки паперу або клею слід видалити.

Значні нерівності поверхні необхідно заповнити шпаклівкою Uniflott або Fugenfüller.

### Ґрунтування

Сильно поглинаючі або нестабільні основи слід попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Knauf Tiefengrund.

### Приготування

Готову шпаклювальну масу Rotband Finish після перемішування можна використовувати безпосередньо з відра. Масу можна розбавляти за потреби, додаючи воду порціями по 250 г. Після кожного додавання води масу необхідно ретельно перемішати та перевірити її придатність до роботи. Користуватися тільки чистими інструментами та ємностями.

### Обробка

Нанести шпаклювальну масу на оброблювану поверхню шаром товщиною до 3 мм. Наступний шар наносити тільки після висихання попереднього.

Сушу поверхню шліфувати наждачним папером фракції № 150–240 (бажано № 220). Слід враховувати, що час висихання матеріалу залежить від температури і відносної вологості повітря в приміщенні.

Після висихання поверхню обробити ґрунтовкою Tiefengrund.

Підготовлену таким чином поверхню можна фарбувати.

### Температура/мікроклімат під час обробки

Під час шпаклювання, а також до повного висихання матеріалу температура оброблюваної поверхні та повітря в приміщенні повинна бути не нижче +10 °C і не вище +25 °C.

### Час обробки

Knauf Rotband Finish твердне під час висихання, тому час обробки залежить від температури та відносної вологості повітря.

## Технічні характеристики

Найменування	Нормативний документ	Одиниця вимірювання	Rotband Finish
Реакція на вогонь	EN 13501-1	–	A2-s1, d0
Адгезія	EN 1542	МПа	≥ 0,3
Час висихання	–	годин/мм	2,5 - 3 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> При температурі 25°C і відносній вологості повітря 70%

## Потреба/витрата матеріалів

Найменування	Товщина шару у мм	Приблизна витрата у кг/м <sup>2</sup>
Rotband Finish	1	1,5

Вказані дані є приблизними і можуть змінюватися в залежності від типу основи. Точну витрату слід визначати на об'єкті.

## Програма поставок

Найменування	Одиниця упаковки	Упаковка	Артикул	EAN
Rotband Finish	8 кг	96 відер/піддон	00679730	5901793357355
	18 кг	33 відра/піддон	00549396	5901793357362
	28 кг	24 відер/піддон	00281140	5901793357379



У Центрі завантаження на сайті [www.knauf.com](http://www.knauf.com) можна переглянути усі актуальні документи Кнауф.  
[knauf.com/uk-UA/tools/download-center](http://knauf.com/uk-UA/tools/download-center)

**ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»**

Україна 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8  
Тел: +380 44 277 9900  
[info\\_ua@knauf.com](mailto:info_ua@knauf.com)

**Філії:**

Дніпро +380 67 502 1707  
Івано-Франківськ +380 67 409 9713  
Львів +380 67 342 7169  
Одеса +380 67 484 6768  
Харків +380 67 243 4050

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

Конструктивні, статичні та будівельно-фізичні властивості систем Кнауф можуть бути забезпечені лише за умови використання виключно компонентів систем Кнауф або рекомендованої компанією Кнауф продукції.

Залишаємо за собою право на технічні зміни. Чинним є актуальне видання документа. Наведені відомості відповідають нашому нинішньому технічному рівню. Окрім цих рекомендацій під час виконання робіт виконавець повинен дотримуватись відповідних вимог, норм і правил щодо будівельних робіт. Наша гарантія поширюється лише на бездоганну якість наших матеріалів. Дані щодо витрати, кількості та виконання є орієнтовними значеннями і не можуть беззастережно застосовуватися у разі відмінних умов. Всі права захищені. Будь-які зміни, передрукування та фотомеханічне відтворення, навіть часткове, потребують нашого письмового дозволу.