

KNAUF




TOPIQ® Alpha 15



TOPIQ® Alpha 15 är en lätt och lättmonterad mineralullsskiva för akustiktak, tillverkad av stenull med en slät laminerad yta.

- Utmärkt ljudabsorption, klass A
- Brandreaktion Euroklass A1
- Fuktbeständighet 100 %
- Hög ljusreflektion, 86 %
- Idealiskt val för kontors- och utbildningsmiljöer samt öppna ytor

Build on us.

Egenskaper	Detailed information																				
Kantutföranden		Board (PE)  PE = Målade kanter	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 																	
Tjocklek (mm)		15	15	15																	
Mått (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600																	
System		Exposed demountable – System C																			
Vikt		2.0 kg / m ²																			
Färg		 White																			
Ljudabsorption		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ enligt EN ISO 11654 – Class A <table><tr><th>Frekvens f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Praktisk ljudabsorptionskoefficient α_p</td><td>0.40</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 enligt ASTM C 423						Frekvens f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Praktisk ljudabsorptionskoefficient α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00
Frekvens f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
Praktisk ljudabsorptionskoefficient α_p	0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00															
Ljuddämpning		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24$ dB enligt EN ISO 717-1 CAC = 25 dB enligt ASTM E 413-10																			
Ljudreduktion		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB enligt EN ISO 717-1																			
Brandreaktion		Euroclass A1 enligt EN 13501-1 Class A enligt ASTM E 84																			
Ljusreflektion		86%																			
Fuktbeständighet		100% RH																			
Renrum		Class ISO 5 enligt EN ISO 14644-1																			
Luftkvalitet inomhus		  																			
Rengörs med		  																			
Hållbarhet		     www.blauer-engel.de/uz132																			