

LDS Univerzal

Opis proizvoda

Ljepljiva traka otporna na kidanje, univerzalno primjenjiva za unutarnju i vanjsku upotrebu. Koristi se za lijepljenje i trajnu zrakotijesnost krovnih i fasadnih folija i to svih vrsta parnih brana i kočnica, sekundarnih pokrova/paropropusno-vodonepropusnih folija te vjetrovnih brana kod ventiliranih fasada.

Primjena



Prednosti

- > idealno za lijepljenje u zatvorenom i na otvorenom
- > posebno čvrsta, ne stari i postojana na UV zračenje
- > bez otapala
- > ispunjava sve zahtjeve DIN 4108-11



Dimenzije i pakiranje

Duljina (mm)	Širina (mm)	Rola/Paket (br.)	Paket/Paleta (br.)	Boja	SAP-kod
25000	60	10	85	Svjetlo siva	758398

Uvjeti isporuke: rola

Oblik isporuke: kutije na paleti

Ključ otpada: 080410

Distribucija se vrši preko specijaliziranih trgovaca

Certifikati



LDS Univerzal

Tehnička svojstva

Svojstva	Simbol	Opis/podaci	Jedinica mjere	Norma
Materijal	-	polietilen niske gustoće (LDPE)	W/mK	-
Postojanost na temperaturama	-	-40 do 80	°C	-
Ljepilo	-	akrilatne disperzije, bez otapala	-	-
Temperatura obrade od	-	-10	°C	-
Preporučena temperatura obrade	-	≥ 5	°C	-
UV otpornost	-	12 mjeseci	-	-
Bez otapala	-	da	-	-

Dodatne informacije

Primjena

Za brzo i trajno zrakotijesno lijepljenje preklopa folija parnih brana i kočnica te krovnih i fasadnih folija kao i prodora kroz iste. Univerzalno se koristi u zatvorenim i vanjskim prostorima.

Uvjeti za lijepljenje

Podloga mora biti stabilna, suha, čista i bez pijeska, prašine, masnoće i silikona. Nespecificirane podloge, prije početka rada moraju se provjeriti glede prionjivosti. Možda će biti potrebno provesti testove prijanjanja. Nije moguće lijepiti na zaleđene i smrznute površine. Sredstva za odvajanje, sredstva protiv sljepljivanja i usporivači plamena koji se raspršuju na površini filma mogu smanjiti otpornost spoja na starenje. Za gips-kartonske ploče i gips-vlaknaste ploče, materijale na bazi drva i drvene meke vlaknaste ploče kao i grubo piljene drvene komponente, prije lijepljenja LDS UNIVERZAL trakom, treba koristiti odgovarajući predpremaz!

Obrada

Obratite pažnju na odgovarajuće smjernice za obradu, između ostaloga na odgovarajuće standarde i pravilo struke.

Knauf Insulation d.o.o.

42220 Novi Marof, Varaždinska 140, Hrvatska

Tehnička podrška korisnicima:

Tel.: +38542 401 300

Sva prava pridržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Komercijalna uporaba procesa i radnih aktivnosti prikazanih u ovom materijalu nije dopuštena. Puno pozornosti je uloženo u sastavljanje ovog dokumenta pri sakupljanju podataka, tekstova i ilustracija. Mala margina pogreške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti zakonsku niti bilo kakvu drugu odgovornost za netočne informacije i moguće posljedice istih. Izdavač i urednici su unaprijed zahvalni za prijedloge, sugestije i ukazane pogreške u cilju daljnjeg unapređenja.