

Knauf Stuckgips

Gips budowlany

Karta techniczna

07/2025



Opis produktu

Szybkowiązący gips budowlany Knauf Stuckgips, wytworzony zgodnie z normą EN 13279-1. Przeznaczony do prac naprawczych i montażowych.

Właściwości

- Wysoka wytrzymałość
- Dobra przyczepność
- Szybkie wiązanie i twardnienie
- Odporny na ścieranie

Zakres zastosowania

Materiał szybko twardniejący. Stosowany do prac naprawczych, osadzania listew narożnych i tynkarskich we wnętrzach obiektów budowlanych, a także do szpachlowania bruzd przy robotach instalacyjnych.

Wykorzystywany również do osadzania i mocowania puszek elektrycznych.

Przechowywanie

Worki składować w suchych warunkach, na drewnianych paletach przez okres 3 miesięcy od daty produkcji. Zawartość uszkodzonych worków należy przesypać do innych opakowań i przerabiać w pierwszej kolejności.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Gips budowlany Knauf Stuckgips wsypać kielnią lub szpachlą do czystej wody i zamieszać do uzyskania jednorodnej i bezgrudkowej masy. Do zarabiania masy stosować wyłącznie czyste naczynia.

Obróbka

Gips budowlany Knauf Stuckgips jest materiałem szybkowiązącym. Podłoże musi być czyste i nośne. Przygotować tylko tyle materiału, ile można zużyć w ciągu około 5 minut (początek wiązania: 15-18 minut, koniec wiązania: 25-26 minut).

Wysychanie

Ok. 10 dni (w zależności od grubości i temperatury w pomieszczeniu).

Dane techniczne

Charakterystyka	Wartość/Cecha	Jednostka	Norma
Ciężar nasypowy	ok. 1000	kg/m ³	EN 13501
Reakcja na ogień	A1	–	EN 13279
Twardość powierzchni	> 10	N/mm ²	–
Uziarnienie	może zawierać śladowe ilości na sicie 1,0 mm	–	–
Wydajność	100 kg = ok. 60 l zaprawy	–	–
Wytrzymałość na ściskanie	> 8,0	N/mm ²	EN 13279
Wytrzymałość na zginanie	> 3,0	N/mm ²	EN 13279

Dane techniczne zostały określone zgodnie z obowiązującymi normami badawczymi.

W warunkach budowlanych możliwe są odchylenia.

Zużycie / wydajność

Zastosowanie	Zużycie (kg/m ²)
Grubość warstwy 1 mm	1

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić w zależności od podłoża.

Dokładne zużycie należy określić na placu budowy.

Forma dostawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie
476599	5903240904112	Knauf Stuckgips	worek 30 kg	40



Dokumentacja techniczna

Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty do pobrania:

knauf.com/pl-PL/tools/download-center



Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:

www.youtube.com/c/knaufbudowairemout

Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział techniczny

www.knauf.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyraźnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu elementów systemowych Knauf lub elementów zalecanych przez Knauf.