


AMF ECOMIN Orbit

- AMF ECOMIN Orbit je ekonomické provedení podhledových desek s jemně strukturovaným povrchem
- Dobrá světelná odrazivost (85%)
- Ideální pro nenáročné obchodní a provozní prostory



Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 														
Tloušťka (mm)		13														
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600 1200 x 600														
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C														
Hmotnost		3,2 - 3,3 kg / m ²														
Barva		Bílá														
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = 0,20$ (L) podle EN ISO 11654 - Třída zvukové pohltivosti E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0,40</td> <td>0,30</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0,20 podle ASTM C 423	Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0,40	0,30	0,15	0,15	0,20	0,20
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0,40	0,30	0,15	0,15	0,20	0,20										
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle FZ 123														
Světelná odrazivost		85%														
Tepelná vodivost		$\lambda = 0,060$ W/m K podle EN 12667														
Odolnost vlhkosti		70% RH														
Kvalita vnitřního prostředí		A+ E1														
Čistitelnost																
Udržitelnost		EN ISO 14021 31-40%														

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. Obráťte se na místní technickou kancelář. Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.