






























KNAUFCEILING Solutions

DATASHEET Antaris



- ANTARIS yra balta, lygi mineralinė plokštė, pasižyminti A klasės garso sugėrimu. ANTARIS suteikia priešgaisrinę apsaugą ir higienišką lubų sprendimą.
- Puiki garso sugertis (0,90 α_w)

- Didelis šviesos atspindys (86%)
- ISO 5
- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms, biurams ir posėdžių salėms, įrengimų patalpoms ar gamybos patalpoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90													
Storis (mm)		15	15	15													
Matmenys (mm) Papildomi matmenys pagal užklausą		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600													
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C															
Svoris		2.9 kg / m ²															
Spalva		 Balta															
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ pagal EN ISO 11654 - Klasė A Dažnis f (Hz) <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> </table> α_p <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>0.50</td> <td>0.80</td> <td>0.85</td> <td>0.85</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </table> NRC = 0.90 pagal ASTM C 423				125	250	500	1000	2000	4000	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00
125	250	500	1000	2000	4000												
0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00												
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 CAC = 29 dB pagal ASTM E 413-10 $D_{n,f,w} = 28 \text{ dB}$ pagal EN ISO 717-1															
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = 13 \text{ dB}$ pagal EN ISO 717-1															
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1 Klasė A pagal ASTM E 84															
Šviesos atspindėjimas		86%															
Šilumos laidumas		$\lambda = 0.040 \text{ W/mk}$ pagal EN 12667															
Atsparumas drėgmiciai		95% RH															
Švirių patalpų klasė		ISO 5 pagal EN ISO 14644-1															
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1														
Valomumas																	
Tvarumas		 EN ISO 14021 43%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q													
			 www.blauer-engel.de/uz132														

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.