



Plamuur

04/2016

## C3 - Lakplamuur

### MATERIALEN

**Knauf Lakplamuur** is een afwerk- en egalisatiepleister met een fijne structuur, voor houten oppervlakken.

### OPSLAG

**Knauf Lakplamuur** moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

### EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar product
- Kan in fijne lagen worden aangebracht
- Schuren haast overbodig
- Kan worden overschilderd na 3-4 uur
- Gemakkelijk te verwerken

## TOEPASSINGSDOMEIN

Vooral geschikt om de poriën van houten oppervlakken glad te maken en op te vullen dankzij de fijne en homogene structuur ervan. In sommige omstandigheden kan het ook worden aangebracht op gips of beton. Vanwege de bijzondere structuur ervan kan dit product op grote oppervlakken worden aangebracht.

In het bijzonder geschikt voor egalisatie met een zeer fijne laag. Op ondergronden buitenshuis moet **Knauf Lakplamuur hout** onmiddellijk na het drogen worden beschermd met een geschikte verf.

## UITVOERING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

### VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog en proper zijn. Verwijder van tevoren ook alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Lakplamuur hout**.

Breng op voorhand **Knauf Diepgrond** aan op sterk absorberende ondergronden. Behandel metalen delen met een corrosiewerend product. Schuur oude verflagen af.

### VERWERKING

Breng het product aan door middel van een rvs spatel. Door meerdere opeenvolgende lagen aan te brengen (max. 0,8 tot 1 mm/laag) met een wachttijd van 3 tot 4u tussen elke laag, kunnen er bijzonder gladde oppervlakken worden bekomen en wordt nadien afschuren haast onnodig. Over **Knauf Lakplamuur** kan na min. 4u worden gelakt met dispersieverven, acryl- of kunstharlakken. Voor snelle

reparatiewerken raden we het gebruik aan van **Knauf Snelplamuur hout**.

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

### OPMERKINGEN

Niet aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5°C bedraagt.

De in deze fiche vermelde droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur en aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst.

Bedek de verpakking onmiddellijk na gebruik met folie en zorg ervoor dat het goed is gesloten. Geen water over gieten.

Productresten moeten worden verwijderd als bouwafval, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Volledig lege verpakkingen (potten) kunnen ter recyclage worden afgevoerd.

## VERPAKKING

Blik van 200 g en 400 g.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	5 - 30°C
Maximale relatieve luchtvochtigheid	ong. 80 %
Laagdikte	ong. 1 mm
Dichtheid	ong. 2,0 kg/l
Droogtijd	ong. 3 tot 4u (bij 20 °C en 65% vochtigheid)
Kleur	wit

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repafill.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Lakplamuur\_NL\_B\_04.16\_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.