



KNAUF ARMOMIX



Το **ARMOMIX** παράγεται στην Κύπρο στην υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα της **KNAUF CYPRUS LIMITED**, η οποία συνάδει πλήρως με όλες τις περιβαλλοντικές διατάξεις και κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την αυστηρή και συνεχή ποιοτική επίβλεψη του Ομίλου **KNAUF**.

Πεδίο εφαρμογής:

Κατάλληλο για το στοκάρισμα δαπέδων και τοίχων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με οποιοδήποτε τύπο κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων με αρμούς εύρους από 4 έως 15 mm. Συνιστάται ιδιαίτερα για δάπεδα με κεραμικά πλακίδια αντικέ ή ρουστίκ.

Στοιχεία παραγγελίας:

5Kg/σακί – 5 σακιά/κιβώτιο

Κωδικός προϊόντος:

Λευκό: 655138

Μπεζ: 655122

Γκριζο: 655126

Ελαφρύ γκριζο: 655125

Καφέ: 655123

Αποθήκευση

Το συσκευασμένο υλικό πρέπει να προστατεύεται καλά από την υγρασία και την βροχή, λόγω του ότι περιέχει τσιμέντο και διάφορα χημικά πρόσμεικτα.

Για το λόγο αυτό η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε χώρους απαλλαγμένους από υγρασία. Κάτω από ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης το συσκευασμένο υλικό διατηρεί τις ιδιότητες του για περίοδο 6 μηνών από τη ημερομηνία παραγωγής του η οποία αναγράφεται πάνω στη συσκευασία.

Θερμοκρασία εφαρμογής

Το **ARMOMIX** θα πρέπει να εφαρμόζεται, όταν η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 5°C και 35°C.

Ιδιαίτερα στοιχεία

Το **ARMOMIX** δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα υλικά. Τα εργαλεία και τα μηχανήματα μετά τη χρήση τους πρέπει να καθαρίζονται με νερό πριν το υλικό στεγνώσει.

KNAUF CYPRUS LTD
Christou Zeipekki 1, 4504 Vasa Kellakiou, Τ.Θ 54579 , 3725 | Limasol | Cyprus
Tel.: +357 25821040, +357 25343371 Fax: +357 25343346
e-mail: knauf@knauf.com.cy
<http://www.knauf.gr>





Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης	
Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	5 χρώματα
Ταξινόμηση βάσει EN13888	CG2A – Βελτιωμένος αρμόστοκος με υψηλή αντοχή στην τριβή.
Χρόνος αποθήκευσης	6 μήνες στην αρχική συσκευασία και σε στεγνό χώρο

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής:	
Χρόνος αναμονής για το στοκάρισμα	Δάπεδο: από 24 ώρες έως 10 ημέρες
	Τοίχοι: από 4 ώρες έως 3 ημέρες
Αναλογίες ανάμιξης	Νερό = 26-28%
Χρόνος ωρίμανσης	5 λεπτά
Σύσταση μίγματος	Παστώδες
Διάρκεια ζωής του μίγματος	Περίπου 1 ώρα
Θερμοκρασίες εφαρμογής	Από 50C έως +250C
Χρόνος αναμονής για τον καθαρισμό	Από 5 έως 20 λεπτά αναλόγως με την απορρόφηση και τη θερμοκρασία
Βατότητα	24 ώρες
Χρόνος αναμονής για τη θέση σε χρήση	14 μέρες
Πλάτος αρμών	Από 4 έως 15mm
Κατανάλωση (kg/m ²)	Από 0,5 έως 1,5

KNAUF CYPRUS LTD
Christou Zeipekki 1, 4504 Vasa Kellakiou, Τ.Θ 54579 , 3725 | Limasol | Cyprus
Tel.: +357 25821040, +357 25343371 Fax: +357 25343346
e-mail: knauf@knauf.com.cy
<http://www.knauf.gr>

