



Reparatie

04/2016

C16 - Sneldrogende houtreparatie

MATERIALEN

Knauf Sneldrogende Houtreparatie is een snel reparatiepleister uit één component voor hout.

OPSLAG

Knauf Sneldrogende Houtreparatie moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle verharding
- Voor binnen en buiten
- Gemakkelijk te verwerken
- Kan worden opgeschuurd en overschilderd na 2-3 uur

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Sneldrogende Houtreparatie is in het bijzonder geschikt voor de vulling van kleine gaten of scheuren op nieuw hout, zowel binnen als buiten.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten deze technische fiche valt of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en droog zijn, stabiel en vrij van elk element dat een goede hechting van het product in de weg zou kunnen staan (stof, vet, oude verf ...). Verwijder alle losse deeltjes. Schuur eerst de intacte verflagen op. Oude ondergronden in hout moeten eerst worden opgeschuurd en ontstof.

VERWERKING

Breng het product aan met behulp van een spackmes, met een maximumdikte van 1 mm per laag. Werk voor grotere dikten nat-in-nat in meerdere lagen. Het product kan worden opgeschuurd en overschilderd met dampopen verven na een droogtijd van 2-3 uur. Voordat **Knauf Sneldrogende Houtreparatie** wordt bedekt met een speciale lak (nitrolak, spuitbuslak, ...) of niet-dampopen verven, is het raadzaam om de reparatie gedurende minstens 12 uur te laten drogen.

Het is aangeraden om op voorhand te informeren bij de verffabrikant over de best geschikte producten.

OPMERKINGEN

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C bedraagt. De vochtigheidsgraad mag op het ogenblik van de aanbrenging en tijdens de droogtijd niet hoger zijn dan 80 %.

De in dit informatieblad vermelde droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur en de aanbrengomstandigheden.

Behoed het product voor vorst.

VERPAKKING

Doos van 500 g.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	> 5 °C, relatieve vochtigheid < 80 %
Dichtheid	ong. 1,9 kg/l
Laagdikte	max. 1 mm
Droogtijd	ong. 2-3 uur bij 20 °C

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket vóór gebruik
- Draag veiligheidshandschoenen. In geval van accidenteel contact met de ogen, overvloedig spoelen en een arts raadplegen indien nodig
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Sneldrogende Houtreparatie_NL_B_04.16_XXXXX

Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.