



Обработка на основата

## K455.bg

Технически лист

04/2020



## Knauf Grundiermittel

Грунд за хигроскопични основи

### Описание

Кнауф Грунд за хигроскопични основи (Knauf Grundiermittel) е концентрат от алкално устойчива дисперсия, на основата на синтетична смола.

### Съхранение - при нормална температура

Краткотраен престой (около 24 часа) на отрицателни температури до  $-5^{\circ}\text{C}$  не се отразява на качеството.

### Опаковка

15 kg - бака

### Области на приложение

За употреба на закрито, за грундиране на силно попиващи повърхности, които без предварителна обработка водят до прегаряне на мазилката и възпрепятстват нормалната работа, както и преди полагане на суха мазилка.

### Технически данни

- Разреждане от 1:2 до 1:5 (RT)
- Разходна норма ок.  $100\text{ g/m}^2$  (неразреден)
- Работна температура  $>+ 5^{\circ}\text{C}$

## Приложение

Кнауф Грунд за хигроскопични основи се разрежда с вода 1:2 (обемни части грунд: обемни части вода) при слабо попиващи повърхности и максимално до 1:5 при силно попиващи повърхности и се напръсква равномерно върху повърхността или се нанася с помощта на мече от агнешка кожа, респ. четка.

### Температура на работа

Температурата на основата и на въздуха в помещението по време на работа трябва да бъде поне + 5 °С.

### Почистване

Инструментите да се почистват с вода веднага след употреба. Остатъците (пръски и подобни) от грунда да се избърсват с вода още преди да са засъхнали. Засъхнал грунд може да се накисне с разредител, съдържащ синтетична смола (ацетилацетат или друг подобен).

## Нанасяне на мазилката

С нанасянето на мазилката – KNAUF Haftputz (за сцепление), Кнауф готова шпакловка, KNAUF мазилка за машинно нанасяне – да се започва, когато грундираните повърхности са сухи. При всички случаи да се спазва минималното време за съхнене от 6 часа. Нанасяне на мазилка по още влажни повърхности води до намаляване на ефекта от тях.

## Продуктовата гама

Описание	Опаковка	Опаковъчна единица	Артикулен номер	EAN код
Grundiermittel	15 kg	24 кофи/палет	5587	4003982020024



**Обърнете внимание**  
Информационния лист за безопасност!  
[www.knauf.bg](http://www.knauf.bg)

Тел.: 0700 300 03

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03

[www.knauf.bg](http://www.knauf.bg)

**Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.**

[info@knauf.bg](mailto:info@knauf.bg)

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Издание: 2020 г.