



K455.sk



Technický list

01/2017

K455.sk Grundiermittel

Penetračný náter pre nasiakavé podklady

Popis produktu

Podklad

GRUNDIERMITTEL je disperzia na penetrovanie a redukovanie nasiakavosti silno nasiakavých podkladov v interiéri, ktoré by bez tejto prípravy podkladu pod omietky a osadzovacie malty "zhoreli". Koncentrát sa riedi s vodou (od 1:2 až 1:5, podľa podkladu).

Vlastnosti

- na penetrovanie silno nasiakavých podkladov
- použitie len v interiéri
- nanosenie pomocou štetky, valca alebo strojovo
- žltá farba

Prevedenie

Podklad

Knauf GRUNDIERMITTEL pri slabo nasiakavých podkladoch riediť s vodou v pomere 1:2, pri silno nasiakavých podkladoch do max. 1:5 (Grundiermittel : voda) a rovnomerne na podklad nastriekať alebo naniesť štetkou alebo valcom. Teplota podkladu a teplota okolia nesmú pri spracovaní klesnúť pod + 5 °C.

Pokyny

Pracovné nástroje po použití očistiť vodou. Znečistenie od penetračného náteru Grundiermittel (rôzne flaky) sú v čerstvom stave vodou umývateľné. Zaschnutý materiál sa môže očistiť napr. rozpúšťadlom. Nanášanie omietok sa môže prevádzať až po úplnom vyschnutí penetračného náteru. V každom prípade by sa mala dodržať min doba schnutia 6 hodín. Omietanie na neuschnutý penetračný náter znižuje jeho účinnosť a príľnavosť k podkladu.

Skladovanie/Balenie

15 kg vedro

Skladovať v chlade (od + 5 °C do +25 °C) v originálnom balení. Produkt nesmie zmraznúť. Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Spotreba materiálu

	Vedro	Spotreba kg/m ²	Výdatnosť m ² /vedro
GRUNDIERMITTEL	15,0 kg	0,10	150,0

► tel. : +421 2 5824 08 11

► fax : +421 2 5363 10 75

► www.knauf.sk;

► info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pretlač a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.

SK/17/01

Konstruktívne, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.