

SmartFacade 32 BR



Aislamiento térmico y acústico en lana mineral de vidrio. Formato rollo revestido por un **velo de vidrio negro**. Incombustible en su reacción frente al fuego (**Euroclase A1**) y no hidrófilo.

Ligante de origen vegetal conocido como **ETechnology**, un 86% de sus materiales son renovables. Sin fenoles ni formaldehídos añadidos.

Uso de **hasta un 80% de material reciclado** para su fabricación.



- > Fachada ventilada
- > Falsos techos

Ventajas

- > Óptimo aislamiento térmico y acústico.
- > Gracias al velo negro: buena resistencia a la rotura, protege la lana durante el montaje.
- > Se adapta a las posibles irregularidades de fachada.
- > El velo trabaja como barrera física que separa el aislamiento del aire de manera que se evita que se produzca el efecto windwashing.
- > No sirve de soporte para la proliferación de hongos y bacterias.
- > Mantiene las prestaciones termoacústicas a lo largo de la vida útil del edificio.

Datos técnicos

	Valor (símbolo)	Unidad	Normativa
Conductividad térmica	0,032 (λ)	W / m·K	EN 12667
Tolerancia de espesor	T4 (-3 / +5)	mm / %	EN 823
Reacción al fuego	Euroclase A1 "no combustible"	-	EN 13501-1
Resistencia al flujo del aire	≥ 10 (AFr)	kPa·s / m ²	EN 29053
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua	1 (μ)	m ² ·h·Pa/mg	EN 12086
Absorción de agua a corto plazo	≤ 1 (WS)	kg/m ²	EN 1609
Absorción de agua a largo plazo	≤ 3 (WL(P))	kg/m ²	EN 12087

Campos de aplicación

- > Fachada ventilada, tanto en obra nueva como en rehabilitación de edificios sobre soporte de placa cementosa o ladrillo.
- > Aislamiento acústico de falsos techos perforados colocados sobre placa con el velo hacia abajo.

Dimensiones y prestaciones térmicas

Anchura (mm)	600						
Longitud (mm)	6.600	6.600	5.000	4.000	3.300	2.800	2.400
Espesor (mm)	50	60	80	100	120	140	160
Resistencia térmica (m ² ·K/W)	1,55	1,85	2,50	3,10	3,75	4,35	5,00

Certificados



Declare.

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:

