



Reboucheur

04/2016

B7 - Reboucheur fissures de construction

MATÉRIAU

Le **Knauf Reboucheur fissures de construction** est un mastic monocomposant à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

STOCKAGE

Le **Knauf Reboucheur fissures de construction** doit être stocké à l'abri du gel, de l'ensoleillement direct, de l'humidité et de la chaleur (5 à 25 °C). Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 24 mois.

PROPRIÉTÉS

- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Prêt à l'emploi
- Flexible et sans retrait
- Séchage rapide
- Application facile
- Peut être recouvert par une peinture

DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Reboucheur fissures de construction** convient particulièrement pour le remplissage de fissures de pose et de retrait dans des habitations neuves. Ne convient pas pour des joints soumis à une déformation permanente de plus de 10 %. Le produit adhère parfaitement sur la plupart des supports absorbants (béton, bois, ciment, chape, brique, ...)

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être propre, stable, sec et exempt de tout élément qui pourrait nuire à la bonne adhérence du produit (poussières, graisses, anciennes peintures peu adhérentes, ...).

MISE EN ŒUVRE

Couper l'orifice de la cartouche et visser la canule. Couper le bout de la canule en fonction de la taille du cordon à appliquer. Après application, finir immédiatement en lissant. Nettoyer les outils et récipients à l'eau claire immédiatement après usage. Une fois le produit durci, seul un nettoyage mécanique est possible.

REMARQUES

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C. Préserver le produit du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 310 ml.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application :	5-35 °C
Temps de mise en œuvre :	illimité
Dureté Shore :	65
Épaisseur maximale :	5 mm
Résistance thermique :	-20 à 70 °C
Couleur :	blanc nacré

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants
- Lire l'étiquette avant utilisation
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: www.repafill.be

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Reboucheur_B7_FR_B_04.16_XXXXX

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.