

# Knauf Insulation SmartRoof Thermal

## Opis produkta

**Knauf Insulation SmartRoof Thermal** so trde strešne plošče iz kamene volne, ki se zaradi svojih odličnih tehničnih lastnosti uporabljajo kot toplotna, zvočna in požarna izolacija v sistemih toplih zatesnenih ravnih streh. Vgrajujejo se kot podložne plošče v kombinaciji s ploščami SmartRoof Top ali SmartRoof Hard. Plošče zaradi nekoliko nižje volumnske mase odlikuje odlična toplotna izolativnost in lažja manipulacija pri vgradnji. Polagamo jih lahko na betonske konstrukcije ali profilirano trapezno pločevino..



## Lastnosti

- › **Toplotna izolativnost:** Toplotna prevodnost  $\lambda_d = 0,036$  W/mK
- › **Odziv na ogenj:** Razred gorljivosti A1
- › **Mehanska odpornost:** Tlačna trdnost CS(10):  $\geq 50$  kPa
- › **Paropropustnost:** Difuzijski upor vodni pari  $\mu = 1$

## Prednosti

- › Visoka požarna zaščita
- › Odlična toplotna izolativnost
- › Visoka toplotna in dimenzijska stabilnost
- › Visoka paropropustnost
- › Dobre mehanske lastnosti
- › Kemijska nevtralnost in odpornost na staranje

## Uporaba



### Standard

**Oznaka po SIST EN 13162:**

MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

### Izjava o lastnostih (DoP):

DOP šifra: R4308 KPCPR

## Certifikati



## Dimenzije in toplotne lastnosti

Debelina	Toplotna prevodnost $\lambda$	Toplotna upornost R	Dolžina	Širina	Paketi	Površina na paleto
(mm)	(W/mK)	(m <sup>2</sup> K/W)	(mm)	(mm)	na paleto	na paleto (m <sup>2</sup> )
60	0,036	1,65	1200	2000	22	52,80
80	0,036	2,20	1200	2000	16	38,40
100	0,036	2,75	1200	2000	13	31,20
120	0,036	3,30	1200	2000	11	26,40
140	0,036	3,85	1200	2000	9	21,60
150	0,036	4,15	1200	2000	8	19,20
160	0,036	4,40	1200	2000	8	19,20
180	0,036	5,00	1200	2000	7	16,80
200	0,036	5,55	600	2000	12	14,40


## Tehnične lastnosti

Lastnosti	Simbol	Opis/ Podatki	Enota	Standard
Toplotna prevodnost	$\lambda$	0,036	W/mK	SIST EN 12667
Odziv na ogenj	-	razred A1	-	SIST EN 13501-1
Tališče	-	> 1000	°C	DIN 4102/ T17
Faktor upora difuziji vodne pare	$\mu$	1	-	SIST EN 12086
Specifična toplota	$c_p$	1030	J/kgK	SIST EN 10456
Tlačna trdnost	CS(10)	$\geq 50$	kPa	SIST EN 826
Točkovna tlačna trdnost	PL(5)	$\geq 500$	N	SIST EN 12430
Vodovpojnost-absorpcija vode (kratkoročna)	WS	$\leq 1$	kg/m <sup>2</sup>	SIST EN 1609
Vodovpojnost-absorpcija vode (dolgoročna)	WL(P)	$\leq 3$	kg/m <sup>2</sup>	SIT EN 12087
Debelinska toleranca	-	T5	-	SIST EN 823
Designacijska oznaka produkta	-	MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1	-	SIST EN 13162

## Dodatne informacije


### Uporaba proizvoda

Plošče iz mineralne kamene volne SmartRoof Thermal so trde strešne izolacijske plošče namenjene za toplotno, požarno in zvočno zaščito v sistemih toplih zatesnenih ravnih streh. Vgrajujejo se največkrat kot spodnji podložni sloj na profiliranih trapeznih pločevinah v kombinaciji z zgornjimi sloji strešnih plošč SmartRoof Top, SmartRoof Hard in SmartRoof 1000 All-Fix. Pri vgradnji upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacijskih plošč in ponudnika sistema ravnih streh.



### Trajnost in okoljska sprejemljivost

Izolacijski proizvodi iz mineralne kamene volne Knauf Insulation so naravnega izvora saj so osnovne surovine za izdelavo izolacije magmatske in sedimentne kamenine. Izdelki iz mineralne volne Knauf Insulation so trajno dimenzijsko obstojni in so kot taki odporni na staranje. Izolacijski proizvodi iz mineralne kamene volne Knauf Insulation so naravnega izvora saj so osnovne surovine za izdelavo izolacije magmatske in sedimentne kamenine. Izdelki so trajno dimenzijsko obstojni in so kot taki odporni na staranje. Niso dovzetni na navzemanje zračne vlage, preprečujejo razvoj plesni ter so odporni mikroorganizme in žuželke. Vsi izdelki iz kamene volne so okoljsko visoko sprejemljivi saj vsebujejo velik delež recikliranih snovi ter ob uporabi privarčujejo neprimerno več energije, kot je potrebujemo za njihovo izdelavo. Kot taki so ljudem in okolju prijazni in se odlično vklaplajo v koncept krožnega gospodarstva.



### Ravnanje s proizvodom in skladiščenje

Upoštevajte ustrezna tehnična in procesna navodila, standarde in ustaljene tehnične predpise.

### Knauf Insulation, d.o.o.

Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija, Prodajna podpora kupcem: +386 4 51 14 104, Tehnična podpora kupcem: +386 4 51 14 105

Spletna stran: [www.knaufinsulation.si](http://www.knaufinsulation.si)

*Vse pravice pridržane, tudi pravice fotomehanske reprodukcije in shranjevanja na elektronskih medijih. Prepovedana je vsaka komercialna uporaba procesov in delovnih postopkov, predstavljenih v tem dokumentu. Čeprav so bile informacije, besedila in ilustracije zbrane z največjo skrbnostjo, možnosti napak ni mogoče povsem izključiti. Izdajatelj in uredniki ne morejo prevzeti zakonske odgovornosti ali jamčiti za morebitne nepravilne informacije in s tem povezane posledice. Izdajatelj in uredniki se zahvaljujejo za vse morebitne predloge izboljšav in opozorila na morebitne napake v besedilu.*