



K456.hr



Tehničko uputstvo

04/2018

AUFBRENNSPERRE Premaz za izjednačavanje upojnosti jako upijajućih podloga, za unutarnju primjenu (zaštita od „izgaranja“ žbuke)

Opis proizvoda

Aufbrennsperre je disperzija iz umjetnih smola s visokom alkalnom otpornošću, koja se upotrebljava u unutrašnjosti prostorija na jako upijajućim podlogama. Ovaj premaz reducira upojnost podloge i mogućnost „izgaranja“ žbuke. Koncentrat se razrjeđuje vodom ovisno o vrsti

podloge (u omjerima 1 : 1 do 1 : 3).

Svojstva

- za izjednačavanje upojnosti jako upijajućih podloga
- za unutarnju upotrebu
- visoka alkalna otpornost

- razrjeđenje 1 : 1 do 1 : 3 (omjera)
- nanosi se valjkom, četkom ili strojno
- žute boje

Izvedba

Priprema

Aufbrennsperre kod slabo upijajućih podloga razrjeđuje se u omjeru 1 : 1, a kod jako upijajućih podloga do maksimalno 1 : 3 s vodom iz vodovoda (udio Aufbrennsperre premaz : udio vode) i ravnomjerno se nanosi na podlogu ili pomoću valjka ili s četkom za premazivanje. Temperature podloge i zraka kod korištenja proizvoda ne smiju biti niže od +5 °C.

Posebna napomena

Alat za rad poslije upotrebe isperite vodom. Nečistoće nastale od Aufbrennsperre premaza (pošpricana mjesta ili slično) najbolje je isprati vodom sa zaprljanih dijelova dok su još svježiji.

Posušeni materijal može se ostaviti da postepeno nabubri od vode i sredstva za čišćenje ili organskih otapala. S nanošenjem proizvoda početi tek onda, kad su temeljne podloge opet suhe. U svakom

slučaju treba se pridržavati vremena od 6 sati sušenja.

Način isporuke / skladištenje

PE-kanta od 15 kg

Knauf Aufbrennsperre treba skladištiti zaštićeno od mraza (+5°C do +25°C). U tvornici zatvorenoj kanti trajnost cca. 18 mjeseci. Zaštititi od direktne izloženosti suncu ili utjecaju topline. Broj proizvoda: 00005463

Tehnički podaci

HRN EN ISO 2811-2		Utrošak materijala		
Gustoća	1,07 kg/dm ³	kanta	upotreba kg/m ²	izdašnost m ² /kanta
Viskozitet:	rijetka tekućina	AUFBRENNSPERRE	15,0 kg	0,10
				150,0

Raspisni tekstovi

Poz.	Opis	Količina	Jed.cijena	Uk.cijena
.....	6.7.10 Premaz za izjednačavanje upojnosti jako upijajućih podloga Organski temeljni premaz s visokom alkalnom otpornošću na jako upijajućim podlogama za žbuku kao vapnenac, poro-beton, itd., za smanjenje upojnosti i poboljšanje prionjivosti (zaštita od "izgaranja" žbuka). Bez otapala i žute boje. Razrijediti u omjeru 1 : 1 do 1 :3 ovisno o podlozi.	 m ²	 Kn	 Kn
	* nepotrebno precrtati			

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9
City Kvart
81000 Podgorica, Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me