



Tehničko uputstvo

04/2018

AUFBRENNSPERRE Premaz za izjednačavanje upojnosti jako upijajućih podloga, za unutarnju primjenu (zaštita od „izgaranja“ žbuke)

Opis proizvoda

Aufbrennsperre je disperzija iz umjetnih smola s visokom alkalnom otpornošću, koja se upotrebljava u unutrašnjosti prostorija na jako upijajućim podlogama. Ovaj premaz reducira upojnost podlage i mogućnost „izgaranja“ žbuke. Koncentrat se razrjeđuje vodom ovisno o vrsti

podlage (u omjerima 1 : 1 do 1 : 3).

Svojstva

- za izjednačavanje upojnosti jako upijajućih podloga
- za unutarnju upotrebu
- visoka alkalna otpornost

- razrjeđenje 1 : 1 do 1 : 3 (omjera)
- nanosi se valjkom, četkom ili strojno
- žute boje

Izvedba

Priprema

Aufbrennsperre kod slabo upijajućih podloga razrjeđuje se u omjeru 1 : 1, a kod jako upijajućih podloga do maksimalno 1 : 3 s vodom iz vodovoda (udio Aufbrennsperre premaz: udio vode) i ravnomjerno se nanosi na podlogu ili pomoću valjka ili s četkom za premazivanje. Temperaturu podlage i zraka kod korištenja proizvoda ne smiju biti niže od +5 °C.

Posebna napomena

Alat za rad poslije upotrebe isperite vodom. Nečistoće nastale od Aufbrennsperre premaza (pošpricana mjesta ili slično) najbolje je isprati vodom sa zaprljanih dijelova dok su još svježa..

Posušeni materijal može se ostaviti da postepeno nabubri od vode i sredstva za čišćenje ili organskih otapala. S nanošenjem proizvoda početi tek onda, kad su temeljne podlage opet suhe. U svakom

slučaju treba se pridržavati vremena od 6 sati sušenja.

Način isporuke / skladištenje

PE-kanta od 15 kg

Knauf Aufbrennsperre treba skladištitи заštićeno od mraza (+5 °C do +25 °C). U tvornici zatvorenoj kanti trajnost cca. 18 mjeseci. Zaštititi od direktnе izložnosti suncu ili utjecaju topline.
Broj proizvoda: 00005463

Tehnički podaci

HRN EN ISO 2811-2	
Gustoća	1,07 kg/dm ³
Viskozitet:	rijetka tekućina

Utrošak materijala

	kanta	upotreba kg/m ²	izdašnost m ² /kanta
AUFBRENNSPERRE	15,0 kg	0,10	150,0

Raspisni tekstovi

Poz.	Opis	Količina	Jed.cijena	Uk.cijena
.....	<p>6.7.10 Premaz za izjednačavanje upojnosti jako upijajućih podloga Organski temeljni premaz s visokom alkalnom otpornošću na jako upijajućim podlogama za žbuku kao vapnenac, poro-beton, itd., za smanjenje upojnosti i poboljšanje prionjivosti (zaštita od "izgaranja" žbuka). Bez otapala i žute boje. Razrijetiti u omjeru 1 : 1 do 1 : 3 ovisno o podlozi.</p> m ² Kn Kn

* nepotrebno precrtati

Knauf d.o.o.
 Tvornica Knin
 Uzdolje polje 91
 22300 Knin, Hrvatska
 T +385 (0)22 688 500
 F +385 (0)22 688 540
 E info@knauf.hr
 www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
 Ulica grada Vukovara 21
 10000 Zagreb, Hrvatska
 T +385 (0)1 3035 400
 F +385 (0)1 3035 415
 E info@knauf.hr
 www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
 Kolodvorska 11a
 71000 Sarajevo,
 Bosna i Hercegovina
 T +387 (0)33 711 090
 F +387 (0)33 664 368
 E info@knauf.ba
 www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
 Vojvode Maša Đurovića 9
 City Kvart
 81000 Podgorica, Crna Gora
 T +382 (0)20 513 114
 F +382 (0)20 513 115
 E info@knauf.co.me
 www.knauf.co.me