




AMF THERMATEX® Fresko

- AMF THERMATEX® Fresko est une dalle de plafond à relief irrégulier et à bonne absorption acoustique.
- Bonne absorption acoustique (0.60 (H) α_w)
- Idéal pour les commerces, bureaux et salles de réunion, salles d'installation et de zones de production



Détails de bord Détails de bord additionnels disponibles sur demande		Board 	Tegular 24 														
Épaisseur (mm)		15	15														
Dimensions (mm) Dimensions additionnelles disponibles sur demande		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625														
Système		Apparent et démontable - Système C															
Poids		3.6 - 3.8 kg / m ²															
Couleur		Blanc															
Absorption acoustique		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ en accord avec EN ISO 11654 - Classe C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fréquence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.40</td> <td>0.50</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.60 en accord avec ASTM C 423		Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75											
Atténuation latérale		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ en accord avec EN ISO 717-1															
Réduction sonore		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ en accord avec EN ISO 717-1															
Réaction au feu		Euroclasse A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec 123-FZ															
Réflexion de la lumière		83%															
Conductivité Thermique		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ en accord avec EN 12667															
Perméabilité à l'air		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) en accord avec DIN 18177															
Résistance à l'humidité		90% RH															
Qualité de l'air		 A+	 E1														
Entretien			 IACG														
Durabilité		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025														
		 EC 1272/2008 Annex Q															
		37-48%															

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations.
 Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.