

Fassaden-Dämmplatte TP 432 B

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T4-W5-WL(P)-AFr10
Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-W

Glaswolle-Dämmplatte mit dem natürlichen ECOSE-Bindemittel
und Glasvlies-Kaschierung



Anwendungsbereich

- Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung.
- Ideal für hinterlüftete Fassaden und zweischaliges Mauerwerk sowie für Stahlkassettenträgerwände.

Produktvorteile

- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$
- Nicht brennbar (Brandverhalten nach Euroklasse A1)
- Hergestellt mit dem natürlichen ECOSE® Bindemittel
- Schalldämmend
- Formstabil
- Durchgehend wasserabweisend

- Alterungsbeständig
- Recyclingfähig

Verarbeitung

- Die Montage erfolgt mittels Knauf Insulation Dämmstoffhalter.
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
40	600	1250
60	600	1250
80	600	1250
100	600	1250
120	600	1250
140	600	1250
160	600	1250
180	600	1250
200	600	1250

Lieferform: Plattenpakete bzw. Großverpackungen (Plattenpakete auf Einwegpalette)
Verpackung: Schrumpffolie
Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten										Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	A1											EN 13501-1	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,031										W/mK	EN 13162	
Dicke	d	40	60	80	100	120	140	160	180	200	mm	-		
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	1,25	1,90	2,55	3,20	3,85	4,50	5,15	5,80	6,45	m²K/W	EN 13162		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1										-	EN 13162	MU1
Längenbezogener Strömungswiderstand	-	≥ 10										kPa.s/m²	EN 29053	AFr10

Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung

Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

01/2026 – sp/jb (ersetzt 07/2025 – sp/jb)