


KNAUF

TOPIQ® Alpha 15






© Ekwall Photo

TOPIQ® Alpha 15 – lengva, paprastai montuojama, 15 mm storio mineralinė akustinė lubų plokštė, turinti lygų laminuotą baltos spalvos paviršių. Plokštė išsiskiria didele garso sugertimi ir labiausiai lygiu paviršiumi šios kategorijos produktų segmente rinkoje.

Savybės

- Puiki garso sugertis, atitinka A klasę.
- Atitinka A1 reakcijos į ugnį klasę.
- Atspari 100 % santykinei oro drėgmei.
- Būdingas didelis šviesos atspindėjimas – 86 %.
- Idealiai tinka biurams ir mokymo įstaigoms, taip pat didelėms atviroms erdvėms.

Build on us.

Savybės	Išsami informacija								
Briaunos tipas		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 					
Storis (mm)		15	15	15					
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625					
Sistema		Matoma, demontuojama – C sistema							
Svoris		2,0 kg/m²							
Spalva		 Balta							
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0,95}$ pagal EN ISO 11654 – A klasė							
		Dažnis f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
		α_p		0.40	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00
		NRC = 0,90 pagal ASTM C 423							
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{24\ dB}$ pagal EN ISO 717-1		CAC = 25 dB pagal ASTM E 413-10					
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{12\ dB}$ pagal EN ISO 717-1							
Reakcija į ugnį		Europinė klasė A1 pagal EN 13501-1 Klasė A pagal ASTM E 84							
Šviesos atspindėjimas		86 %							
Atsparumas drėgmei		100 % santykinė drėgmė (RH)							
Švarių patalpų klasė		ISO 5 pagal EN ISO 14644-1							
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1	 IACG					
Valomumas									
Tvarumas	 10.1% (2024)		 EC 1272/2008 Annex Q	 RTS EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 www.blauer-engel.de/uzf32				