


KNAUF INSULATION

Homeseal LDS 35

Build on us.



Περιγραφή

Η Homeseal LDS 35 είναι μία διαφανής μεμβράνη ελέγχου υδρατμών πολλαπλών στρώσεων, από πολυολεφίνες.

Εμποδίζει την συγκέντρωση υγρασίας και υδρατμών μέσα στη θερμομόνωση των κατασκευών σε σκεπές ή σε τοιχοποιίες. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την εξωτερική διαπνέουσα μεμβράνη στεγανοποίησης. Χαμηλή υδρατμοπερατότητα ($S_d=35m$).

Homeseal LDS 35

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαπερατότητα υδρατμών· τιμή Sd (EN 1931)	35 m (± 10 m)
Γενικό Πρότυπο Προϊόντος	EN 13984
Πιστοποίηση	Declaration of Performance
Βάρος ανά μονάδα επιφάνειας (EN 1849-2)	Approx. 90 g/m ² (± 10 g/m ²)
Πάχος (EN 1849-2)	170 m (± 20 m)
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1)	F
Στεγανότητα σε νερό (EN 1928)	Pass
Εφελκυστική αντοχή (EN 12311-2)	210 (L) / 190 (T) N/50 mm
Ανθεκτικότητα σε σχίσμο (EN 12310-2)	135 (L) / 125 (T) N
Πλάτος ρολού	1.5 m
Μήκος ρολού	50 m
m ² /roll	75 m ²



Εφαρμογή

Για χρήση ως στρώμα ελέγχου υδρατμών και αεροστεγής μεμβράνη σε κατασκευές ξύλινου σκελετού. Σχεδιασμένο για χρήση σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα του συστήματος Homeseal. Συνιστώμενη λύση για κεκλιμένες στέγες και εφαρμογές εξωτερικών τοίχων από μέσα. Χρησιμοποιείται συνήθως με γυψοσανίδα και εντός κατασκευής στέγης.

Αντοχή στη γήρανση

Οι σωστά εκτελεσμένες συγκολλήσεις με πιστοποιημένα εξαρτήματα του συστήματος είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στη γήρανση και πληρούν τις απαιτήσεις του ETAG 007 (Οδηγία για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση Ξύλινων Κιτ Κατασκευής).

Οδηγίες χρήσης

Παρακαλούμε να τηρείτε τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και τις πληροφορίες που παρέχονται στα εικονίδια οδηγιών της συσκευασίας. Επιπλέον, ισχύουν τα σχετικά πρότυπα και οι αναγνωρισμένοι κανόνες τεχνολογίας.

Αποθήκευση

Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται σε παλέτα και να προστατεύονται από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή και το χιόνι. Μην στοιβάζετε παλέτες ή ρολά τη μία πάνω στην άλλη κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.

Επιφυλασάσμαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειες τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επισημάνετε.

Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10, Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα, Τηλ: +30 211 710 7007, sales.gr@knaufinsulation.com