



Reboucheur

04/2016

B4 - Reboucheur extra-solide

MATÉRIAU

Le **Knauf Reboucheur extra-solide** est une mortier à prise rapide à base de résines hydrauliques pour le rebouchage et la fixation d'objets sur du béton.

STOCKAGE

Le **Knauf Reboucheur extra-solide** doit être stocké au sec, à l'abri du gel et de la chaleur. Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 12 mois.

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

- Pour intérieur et extérieur
- Grand pouvoir de remplissage et faible retrait
- Très bonne résistance à la compression
- Facile à travailler et à lisser
- Durcit en seulement 10 min.
- Résiste à l'eau de mer
- Peut être recouvert par une peinture après env. 48h
- Compatible avec des supports humides

DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Reboucheur extra-solide** convient principalement pour la fixation et l'ancrage de mobiliers urbains, d'armoires électriques, de balustrades de balcon, de petits poteaux, ... sur des support à base de ciment (béton, briques ...). L'objet fixé peut être soumis à des efforts de traction après 20 minutes. Convient également pour le rebouchage de trous de toutes tailles et pour l'étanchéisation de trous dus à des fuites dans des murs de ciment ou béton.

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être stable, sec, non gelé et propre. Éliminer préalablement tous les éléments instables, les saletés, les poussières ou toute autre substance risquant d'amoindrir l'adhérence du **Knauf Reboucheur extra-solide** (poussière, cire, graisse, ...). En présence d'éléments métalliques, éliminer préalablement les traces de rouille avec une brosse en fer ou un sablage. Traiter ensuite les parties métalliques avec un primer anticorrosion et laisser sécher avant d'appliquer le **Knauf Reboucheur extra-solide**. Dépoussiérer et humidifier légèrement les supports très absorbants avant d'appliquer le produit.

MISE EN ŒUVRE

Gâcher un volume d'eau avec 4 volumes de matériau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Cette pâte peut s'appliquer pendant 10 minutes à 20°C. Ne pas utiliser trop d'eau pour éviter les fissures.

Des températures élevées accélèrent le durcissement et des températures basses le retardent. Ne pas préparer plus de produit que ce qui peut être mis en œuvre endéans les 10 minutes. Porter des gants.

Appliquer le produit à l'aide d'une truelle ou d'une spatule en inox.

Les outils et récipients utilisés seront nettoyés à l'eau claire directement après utilisation. Une fois le produit durci, seul un nettoyage mécanique est possible.

Les restes de produit durcis seront éliminés comme déchets de chantier, conformément aux réglementations locales en vigueur.

REMARQUES

Le **Knauf Reboucheur extra-solide** ne doit en aucun cas être mélangé à d'autres produits.

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C. pendant l'application.

Protéger le mortier frais d'un ensoleillement direct, de la pluie et du gel pendant son durcissement.

CONDITIONNEMENT

Boîte de 1 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Classification :	AFNOR NFT 36 005 famille IV Classe 4b
Temps de mise en œuvre :	10 à 15 min.
Température d'application :	5 à 35 °C
Couleur :	gris clair
Épaisseur de couche :	illimité
Consommation :	env. 1,3 kg de poudre /m ² / mm d'épaisseur
Granulométrie :	<500 µ
Application d'une peinture respirant :	après min. 3h (23°C et 65% d'humidité)
Densité	env. 1,10 gr/ cm ³
Résistance à la compression :	Après 15 min : 40 kg/cm ³ Après 28 jours : 450 kg/cm ³
Dureté :	> 75 Shore C

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Éviter le contact avec la peau et les yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire et consulter un médecin
- A l'état sec, le produit ne présente aucun risque pour la santé et l'environnement
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30